Python Wrap

Python Wrap est un système unique, facile à utiliser et à action rapide, qui, lorsqu'il est correctement appliqué, réparera les pièces endommagées par l'usure quotidienne.

Caractéristiques & Avantages

- Facile à utiliser, il ne requiert aucun mélange et s'applique à la main.
- Non combustible et résistant à l'essence, à l'huile, aux acides, aux alcalis et de nombreuses autres substances chimiques – s'utilise dans de nombreuses applications
- Peut être peint après ponçage – peut être retravaillé après 30 minutes et permet des réparations rapides

P/N	Product	S/C	Packaging
30207	Python Wrap 50 mm	WPK50	Rouleau 50 mm x 1.5 m
30242	Python Wrap 75 mm	WPK75	Rouleau 75 mm x 2.7 m
30257	Python Wrap 100 mm	WPK100	Rouleau 100 mm x 4.5 m

Applications

La très forte adhérence de Python Wrap permet de réparer rapidement les tuyaux, les manches d'outils, les tuyaux de moteur, les réservoirs, les systèmes d'irrigation, les systèmes de sprinklers et les conteneurs.

Python Wrap peut être utilisé pour boucher les trous dans les bateaux, les tuyaux qui fuient, les systèmes de gicleurs et pour de nombreux types de réparations instantanées.

La résistance à haute température de Python Wrap (260 ° C) permet de réaliser d'excellentes réparations pour les systèmes d'échappement et les autres zones soumises à des températures élevées. Une fois sec, Python Wrap peut être poncé et peint si désiré.

Python Wrap adhèrera à presque tous types de supports :

Argile, plomb, acier, cuivre, fonte, caoutchouc, matières plastiques, béton, fibre de verre et aluminium

Instructions

1. Nettoyer et abraser la surface à réparer. Fermer les conduits avant d'entamer la réparation.
2. Enlever le papier de protection de la bande en butyle et l'appliquer sur la rupture ou le trou.
3. Mettre les gants de protection fournis (ils sont plus efficaces sur mains sèches) et ouvrir l'emballage. Mettre le rouleau pendant 20 secondes dans l'eau.
4. Utiliser le rouleau entier en prenant soin de recouvrir la fuite jusqu'à 5 cm de chacun des côtés.
5. Presser dans la même direction et pétrir le Python Wrap pour enlever l'excédent d'eau. Le produit vulcanise dans les 30 minutes. Après ce délai, le système pourra être remis sous pression.

N.B. Python Wrap ne résistera pas à la pression tant qu'il ne sera pas totalement sec.

KENT

Informations techniques

Base:	Résine polyuréthane
Couleur :	Gris
Accessoires:	Tampons Butyle et gants nitrile
Conservation:	24 mois dans emballage fermé
Code douane	7019 3910
COV :	8 g/l

Résistance chimique

ASTM D 543, PERIODE TEST DE 2 MOIS @ 22 ^{0}C

Acide sulfurique 10% - 50% pas de changement

Acide hydrochlorique 10% - 50% pas de changement

Hydroxyde de Sodium 20% pas de changement

Acide nitrique 50% cloques

Gasoil – Toluène – xylène – essences minérales –

Pas de changement

Résistance à la traction	17.5 kg/cm²
Résistance à la flexion	11.3 kg/cm²
Résistance à la compression	18.7 Kg/mm²
Résistance à la pression	jusqu'à 35.2 kg/cm² en cas d'application correcte

Résistance température

avec bande butyle	149° C constant
	260° C périodique
sans bande butyle	260° C constant pour applications sans pression

Généralement, à 21^{0}C le séchage est suffisant en 2-3h. À 80^{0}C attendre 72h.

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com