Quick Seal

Un joint adhésif d'étanchéité de première qualité pouvant se peindre rapidement. Quick Seal est à base de Polymère Silyl modifié.

Caractéristiques & Avantages

- Sans solvant, peut se peindre dès la peau formée.
- Sans isocyanate, sans risque et peut être soudé par point.
- Joint épais, ne coule pas, ne s'affaisse pas.
- Flexibilité totale , ne rétrécit pas, ne craquelle pas, ne durcit pas
- Ne file pas, application propre, finition de qualité
- Application sur surface sèche ou humide, gain de temps

P/N	Product	S/C	Packaging
34501	Quick Seal blanc	QSW	290 ml cartouche avec buse
83405	Quick Seal blanc	QSWS	600 ml saucisse avec buse
34502	Quick Seal gris	QSG	290 ml cartouche avec buse
34503	Quick Seal noir	QSB	290 ml cartouche avec buse

Applications

Un joint adhésif sans danger pour l'environnement développé pour les joints carrosserie. KENT Quick Seal a un bonne résistance aux UV et au vieillissement.
Adhère sur métal apprêté, peint ou nu, zinc, aluminium, bois et la plupart des plastiques sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un primaire.

Applications automobiles pour les joints de portes, entretoises de toit et de capot, ailes, plancher de coffre, flèches, panneaux avant et arrière, tourelles de suspension et tous les assemblages par aboutement ou recouvrement. On peut également utiliser Quick Seal pour les accessoires collés de carrosserie.

KENT Quick Seal colle les métaux, le verre, le bois, la plupart des plastiques, la fibre de verre, le caoutchouc, la céramique, le béton, la brique et le polystyrène, entre eux ou l'un à l'autre.

N.B. Ne pas appliquer de primaire d'accroche SUR LE DESSUS du produit. KENT Etch Primer peut être utilisé.

Instructions

1. S'assurer que la surface est propre avec KENTAcrysol ou Soft Surface Cleaner.
2. Appliquer KENT Quick Seal selon besoin une fois la surface sèche.
3. Peindre, si besoin, immédiatement après application ou une fois que la peau se soit formée .
4. Pour de meilleurs résultats peindre dans les 4 heures.

KENT

Informations techniques

Base:	Joint adhésif MS Polymère
Consistance:	Pâte lisse
Couleur:	Diverses voir recto
Conservation	18 mois – cartouche
	12 mois – pressure pack
Code douane:	3214 1010
COV:	0 g/l

Mécansime séchage:	Séchage par absorption d'humidité
Graivité spécifique:	1.4 g/ml
Formation de peau:	10 min (20^{0}C / 50%RH)
Temps ouvert:	15 min (20^{0}C / 50%RH)
Séchage complet :	24 h
Vitesse séchage @ 24 h	3 mm (20^{0}C / 50%RH)
Dureté Shore A:	55 (DIN 53505)
Changement de volulme:	<3% (DIN 52451)
Temp. d'Application:	+5^{0}C à+35°C
Résistance thermique :	-40^{0}Cà+120^{0}C
	(Max 180^{0}C par 0.5 h

Résistance initiale:	300 Pa (rhéomètre physique MC100)
Résistance tension (100%):	1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Résistance tension (rupture)):	2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Elongation avant rupture:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Contrainte cisaillement:	2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Propagation déchirure:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com