KENT

Galvapro

Spécialement élaboré pour protéger et servir de primaire pour les panneaux avant de peindre. Galvapro est un galvanisateur soudable, à séchage rapide, qui se dépose en film avec un excellent pouvoir couvrant et une belle finition.

Caractéristiques & avantages

- Très bonne adhésion sur surfaces métalliques, le produit ne coulera pas
- Séchage rapide, peut être peint au bout de 30 minutes
- Compatible avec les principales peintures automobiles
- Bonne conductivité, idéal pour soudure à l'arc et par points
- Finition soyeuse facilitant la mise en peinture

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
34547	Galvapro	GVK	Aérosol 400 ml

Applications

GALVAPRO est un aérosol de galvanisateur à froid, qui procure un revêtement galvanisé de protection sur panneaux en acier. Utilisé dans les carrosseries effectuant des réparations sur panneaux galvanisés où la finition OEM est endommagée. Il convient également comme primaire soudable grâce à sa grande aptitude de conductivité.

Galvapro constitue un revêtement de protection tout en procurant une excellente base pour la plupart des types de peintures et peut être peint au bout de 30 minutes.

Instructions

1. Les surfaces à apprêter doivent être nettoyées avec Kent Acrysol ou Speedy 500.
2. Bien agiter avant utilisation pendant environ une minute de façon à libérer la bille métallique.
3. Vaporiser une fine couche de Galvapro à une distance de 25-30 cm. Laisser sécher. Renouveler si nécessaire.
4. Après utilisation, purger la buse de l'aérosol en tenant l'aérosol tête en bas.

NB Si la surface à couvrir est large, agiter régulièrement l'aérosol lors de la pulvérisation

Informations Techniques

Consistance :	Liquide gris
Base :	Alyde modifié au phospate de zinc
Couleur :	Gris
Conservation :	24 mois
Code douane:	3208 20 10
COV :	763 g/l
Gravité spécifique :	1.13g/ml @ 25^{0}C

Temps d'utilisation du mélange :	N/A
Ratio de mélange :	N/A
Diluant :	N/A
Distance d'application :	20-30 cm
Temps de séchage :	20 min selon temp. / humidité, etc.
Epaisseur du film sec :	~75 microns
Couverture :	non déterminé
Nb de couches :	2 ou selon nécessité
Temps de séchage entre couches :	~ 20 min
Séchage à cœur :	~ 1 heure
Mouillé sur mouillé :	non
Test pulvérisation saline :	non déterminé
Gravité spécifique :	1.1 g/ml @ 25°C
Contenu solide :	~ 40%

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com