KENT

White Grease II

Une graisse à base de calcium de viscosité moyenne pour de multiples usages.
Excellentes propriétés lubrifiantes qui protègent de la corrosion engendrée par l'eau salée, bonne résistance à la chaleur et au froid.

Part Nº:
50071 (SWG2) - Aérosol 500 ml

Caractéristiques

- A base de calcium
- Capuchon intégrant la buse d'extension
- Sans silicone
- Adhésion supérieure
- Viscostatique
- Sans solvants nocifs
- Semi opaque

Avantages

- Imperméable à l'eau contrairement aux produits concurrents à base lithium
- Utilisation sûre en atelier
- Ne coulera pas
- Garde ses propriétés sous une large plage thermique
- Inoffensif sur quasiment tous les composants
- Partiellement invisible

Application

Spray White Grease 2 est communément utilisé pour la maintenance générale des véhicules, la lubrification de serrures de portes, loquets. Il est également largement utilisé lorsque des lubrifications plus importantes sont nécessaires comme par exemple les glissières de sièges, coulisses de pédales de frein et d'embrayage, loquet et charnière de capot, engrenage de starter et soupape, coulisses de toit ouvrant, douilles de suspension, ressorts à lames et régulateurs de fenêtre.

Sur les caravane, il peut être utilisé sur la roue jockey, cales latérales, cables, cliquets de frein manuel.

Du fait de sa base calcium, SWG2 ne fera pas enfler le nylon contrairement au lithium, ainsi il peut être utilisé sans risque pour les coulisses de toit ouvrant et glissières de rideaux dans les camions.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Se vaporise sous tous les angles. Pour les zones difficiles d'accès, utiliser le tube d'extension.

Trucs & Astuces

DS09

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

KENT

White Grease II

Informations Techniques

Part Nº:	50071
Description:	Spray White Grease II, 500 ml
Conservation:	30 mois
Info dangerosité:	Extrêmement inflammable; Dangereux pour l'environnement
COV:	527 g/l
Code stock:	SWG II
Code douane:	3403 19 99
Consistance:	Graisse opaque en spray
Densité :	0.637 g/ml
Solvants:	Hydrocarbones aliphatiques, Ether de glycol et alcool
% de lubrifiant:	17% -18 %
Grade NGLI	1-2 (DIN51818)
Pénétration active:	300-320 (DIN ISO 2137)
Pénétration inactive:	270-300 (DIN ISO 2137)
Résistance active:	<30 (DIN ISO 2137)
Pression flux 20C:	<80 hPa (DIN 51805)
-30C:	<1350 hPa (DIN 51805)

Additifs:	Epaississants et inhibiteurs de corrosion
Stabilité mécanique:	Forte stabilité mécanique
Capacité de lubrification:	Excellente
Résistance thermique continue:	:-20°C-160 °C
Temporaire:	jusqu'à 180°C
Résistance à l'eau:	0-90 (DIN 51807-1)
Résistance aux acides et alcalis:	Bonne en conditions d'acides et alcalis faibles
Protection contre la corrosion:	0-0 (DIN 51802) test EMCOR
3% NaCl :	2-2
Corrosion cuivre :	1-100 (DIN51811)
Stabilité oxydation :	<350 hPa (DIN51808)
4 billes en charge:	2600 N (DIN51350)
Point goutte :	>250 C (IP396/93)

Produits Associés:

Auto Grease White (AGW – si une graisse plus visible est souhaitée), "Rusty" Clear/KD400 (SRC/KD400 – Pour une lubrification plus légère)

Segments Marché

Primaire **Secondaire**

Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web :

http://www.kenteurope.com/france/msds/50071.pdf

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587