Rubber Guard

Un revêtement à texture épaisse pour la protection des bas de caisse contre la corrosion et les impacts de gravillons

Caractéristiques & Avantages

- Bonne charge, excellente couverture en une couche
- Mélange unique de résines et de caoutchoucs synthétiques, ne durcit et ne craque pas
- Application facile avec l'aérosol, peut s'utiliser partout
- Excellente adhésion, ne nécessite pas de primaire
- Ne contient pas de bitume, ne déteint pas et ne craquèle pas
- Large plage de température -40° à +135° C, supporte des conditions extrêmes
- Peut se peindre, compatible avec la plupart des peintures

P/N	Produit	S/C	Packaging
50110	Rubber Guard	SRU	Aérosol 577 ml

Applications

Rubber Guard en aérosol est destiné à remplacer le style de protection de l'antigravillon qui nécessite normalement une application au pistolet à air.

SRU peut procurer différentes finitions selon l'épaisseur de la couche et la distance de vaporisation.

Il est particulièrement bon pour recréer la légère finition antigravillon sur beaucoup de véhicules. Il est aussi adapté pour protéger les réparations de soudure pour les tests MOT et peut supporter les rudes traitements réservés aux passages de roues et bas de caisse.

Pour un bon rendu à la peinture, appliquer plusieurs couches et laisser évaporer entre elles.

Instructions

1. Enlever la rouille, la saleté et autres contaminants. La surface doit être propre et sèche.
2. Secouer vigoureusement pour libérer la bille pendant une minute. Répéter l'opération après chaque temps de vaporisation d'environ une minute.
3. Tenir l'aérosol à environ 30 cm de la surface et vaporiser avec un mouvement circulaire pour faire des couches légères. Laisser le temps à la couche précédente de s'évaporer avant d'appliquer la suivante.
4. Après chaque utilisation, nettoyer la buse en tenant l'aérosol tête et purger.
5. Nettoyer l'excédent avec KENT Acrysol (ABS).
6. Avant peinture, Rubber Guard doit être complètement sec (Minimum 2-3 heures, le mieux étant 12 heures).

KENT

Informations Techniques

Part Nº:	50110
Stock Code:	SRU
Description:	Rubber Guard aérosol 577 ml
Couleur :	Noir
Conservation:	24 mois
Info dangerosité:	*Nocif Extrêmement inflammable dangereux pour l'environnement*
COV:	555 g/L
Code douane:	3210 00 0000
FDS:	oui
Epaisseur de couche:	100-125 microns

Sec au toucher:	*20 mn selon épaisseur de couche*
Dureté Shore A:	*92-97*
Résistance initiale:	*bonne*
Mouillé sur mouillé:	Non
Temp. d'application :	*5 à 35° C*
Résistance temp. :	-40 à 135° C
Base résine:	*Caoutchouc synthétique*
Peinture :	Oui, mais le produit doit être complètement sec (minimum 2 à 3 heures idédalement une nuit)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com