

Weldprime



Updated 28/08/2015

Idéal pour apprêter les jonctions de tôle avant la soudure par point ou MIG, fournit un revêtement antirouille.

Part N°: 50190 400ml aérosol

Caractéristiques

- Excellente adhésion sur les couches intermédiaires et supérieures
- Produit mono-composant
- Peut être repeint avec la plupart des peintures standards

Avantages

- Forme une forte barrière anticorrosion sur les surfaces métalliques nues
- Application facile par pulvérisation
- Pas de retour

Applications

Un revêtement dur à séchage rapide à l'air libre, qui forme une excellente base pour les peintures standards (sauf les peintures en poudre)

Contient du phosphate de zinc pour fournir un revêtement anticorrosif.

Instructions d'utilisation

1. Enlever toute la saleté, la peinture, l'apprêt et la rouille des surfaces métalliques à souder.
2. Bien agiter et s'assurer que les billes de métal se déplacent librement à l'intérieur de l'aérosol. Secouez régulièrement pendant l'utilisation.
3. Vaporiser avec un mouvement de balayage toutes les surfaces métalliques à souder.
4. Laisser l'apprêt sécher pendant 5 à 10 minutes. Aligner les pièces et procéder à la soudure.
5. Pour une utilisation comme apprêt métallique classique, s'assurer que toutes les surfaces soient propres et sèches. Appliquer à une distance de 25 à 30 cm de la surface, avant d'appliquer la couche de finition.
6. Après usage, maintenir l'aérosol tête en bas et pulvériser plusieurs fois pour le purger.

Trucs et Astuces

En raison de la teneur élevée en solides, s'assurer que le produit soit correctement agité selon les instructions d'utilisation avant de pulvériser. Si une couverture épaisse / lourde est nécessaire, il est recommandé d'appliquer plusieurs fines plutôt qu'une seule couche épaisse. Laisser les solvant s'évaporer entre chaque couche pour ne pas les enfermer.

DS277



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Weldprime

Informations Techniques

Référence :	50190	Code Douane :	3208 20 90
Description :	Weldprime 400ml	FDS:	Oui
Durée de vie :	24 mois	COV :	616g/l
Unité de vente :	Unitaire	Gravité Spécifique:	1.3g/ml
Info dangerosité :	Extrêmement inflammable; Nocif	Hors poussière (au toucher):	10-15 mn
Couleur:	Gris	Séchage complet :	60 mn

**Marquage
COV :**



2004/41/IIB(e)(840)616

Produits associés : Waxcoat (CWX), gamme abrasifs, Acrysol

**Segments
Marchés :**

Primaire



Secondaire



Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

- Accessible via notre site web : [50190](#)
- Ou disponible pour les professionnels sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kent europe.com

© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kent europe.com