KENT

Etch Primer

Etch Primer mono composant prêt à l'emploi sans chromate. Il est utilisé pour réparer les surfaces en métal qui favorisent l'adhérence de la peinture et empêche la corrosion de l'acier.

Caractéristiques & Avantages

- Aérosol mono composant, pas de mélange.
- Excellente adhésion sur la plupart des surfaces métalliques, polyvalence.
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture, sécurité d'utilisation, pas de réclamation.

P/N	Product	S/C	Packaging
83270	Etch Primer	EP	450 ml aerosol

Applications

Etch Primer est mono composant et se présente sous la forme d'un aérosol prêt à l'emploi. Riche en phosphates de zinc pour une excellente résistance à la corrosion.
Utilisé pour apprêter les surfaces métalliques brutes, il améliore l'adhésion de la peinture et empêche l'acier de rouiller.

Etch Primer peut être appliqué sur l'acier, l'aluminium, aciers galvanisés ou zingués, surfaces peintes sèches, mastics polyester et GRP.

Instructions

1. Bien nettoyer et dégraisser la surface avec KENT Acrysol
2. Abraser le panneau avec du papier abrasif de grain P280 – P320
3. Nettoyer à nouveau, sécher et dégraisser.
4. Bien secouer l'aérosol avant utilisation pendant au moins deux minutes.
5. Appliquer 2 couches légères d'Etch Primer
6. Laisser un temps d'évaporation de 5 minutes entre chaque couche.
7. Laisser sécher pendant 10-20 minutes avant de couvrir.

N.B. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, l'humidité et la température. Pour de meilleurs résultats peindre dans l'heure.

Informations Techniques

Base:	Epoxy modifié
Consistance:	Aérosol
Couleur:	Gris clair
Conservation:	24 mois
Code douane:	3208 9091
COV:	675 g/l

Durée de vie du mélange:	Non applicable
Ratio de mélange:	Non applicable
Diluant:	Non applicable
Distance d'application :	~25 cm
Temps de séchage:	10 - 20 mins (20°C/50%RH & selon formation du film)
Séchage épaisseur du film	15 - 20 microns
Couverture:	~3.5m² par aérosol
Nombre de couches:	1 - 2 couches légères
Séchage entre couches:	3 - 5 mins
Séchage final:	10 - 20 mins (selon temp & formation du film)
Mouillé sur mouillé:	Non
Test projection saline:	>400 h (ASTM B117-11)
Temp. d'application :	+10°C à +30°C
Résistance thermique :	Jusque +80°C max
Gravité spécifique:	~1.0 g/ml
Contenu en solides:	15.78%

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com