KENT

Chain Lube 2

UPDATED: **02.07.10**

Chain Lube 2 est un lubrifiant à adhérence élevée pour une utilisation dans des conditions de charges lourdes, dans des environnements poussiéreux et contaminés. Il permettra de réduire les bruits de frottement et l'usure générale des chaînes.

Part Nº: 84182 Chain Lube 2 - 400 ml

Caractéristiques et Avantages

• Performance longue durée, permet d'espacer la fréquence de lubrification – Augmente la longévité des chaînes.
• Très forte adhérence sur la chaîne - pas d'éclaboussure / projection
• Excellente action de capillarité – Pénètre facilement les zones difficiles d'accès.
• Contient des additifs de résistance aux pressions extrêmes et anti-usure – améliore la durabilité dans les applications soumises à une forte charge.
• Contient des additifs hydrofuges - Résistant au lavage à haute pression

Application

Chain Lube 2 est un lubrifiant performant de haute qualité pour une action durable, forte stabilité aux températures élevées et résistance améliorée à l'eau.

Chain lube 2 se vaporise et agit telle une graisse pour offrir une protection durable et une lubrification contre la rouille et la corrosion.

Contient des additifs qui repoussent l'eau ainsi que des additifs résistant à la pression extrême et à l'usure pour une durabilité améliorée dans des applications à fortes charges.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation. Enlever les traces d'ancien lubrifiant et toutes contaminations.
2. Vaporiser dans une zone bien ventilée à 15-20 cm de distance. Laisser pénétrer.
3. Utiliser la pipette d'extension pour les zones difficiles d'accès.
4. Appliquer de nouveau si nécessaire.

Trucs et Astuces

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Chain Lube 2

Informations techniques

Part Nº:	84182
Description:	Chain lube 2
Conservation:	24 mois
Unité de vente:	EA
COV:	497g/l
Code douane:	3409 99 10
FDS:	oui
Labels :	27
Conditionnement:	400ml
Apparence:	Graisse lisse blanc ivoire

Dispersion à l'eau:	<1% Max ASTM D1264 à 38° C [entièrement sec]
NLGI grade:	2
Force de pénétration:	265-295 unités
Point goutte:	>300ºC
Densité :	0.774g/ml
Test 4 balles (soudage):	400 kg IP239 charge soudure
Test Corrosion (EMCOR):	0 – 0
Temp opérationnelle:	-50° C à +165° C.

Produits Associés: Acrysol, Soft Surface cleaner, Surface cleaner, Auto grease White, White Greases II & III, HT Oil

Segments Marché

Primaire

Secondaire

Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

- Accessible via notre site web : 84182
- Ou disponible pour les professionnels sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587