Ceramic 1200

Une graisse haute température sans métaux lourds pour systèmes de freinage et autres domaines spécialisés.

Caractéristiques & Avantages

- Sans métaux lourds - Utilisation sans risque.
- Large plage thermique: -40C à +1200C - Produit polyvalent
- Spécifiée pour le système de freinage ABS / ASR /ESP nombreux domaines d'applications.
- Graisse d'assemblage et de démontage -Réduit l'inventaire
- Contient des inhibiteurs de rouille – augmente la résistance contre la corrosion.

P/N	Product	S/C	Packaging
84335	Ceramic1200	C1200 PP	200 ml pressure pack
84298	Ceramic1200	C1200 BLK	200 g pot

Applications

C1200 peut être utilisée pour des applications nécessitant habituellement des graisses cuivrées, lorsqu'une chaleur importante est générée et/ou en présence d'eau. Elle peut être utilisée dans les systèmes de freinage sur la face arrière des plaquettes de frein ou sur la partie mobiles des étriers.

C1200 est idéale pour éviter la rouille et le grippage de pièces assemblées particulièrement lorsque celles-ci sont fréquemment démontées pour des raisons d'entretien.

Ses applications concernent : chaînes de transport soumises aux fortes températures, fourneaux, roulements, fours, chaudières, systèmes électroniques et systèmes de direction à haute température, désassemblage des boulons/écrous dans des zones où de très hautes températures sont atteintes. C1200 empêche le capteurs ABS de rouiller.

C1200 réduit les effets des acides caustiques et des substances chimiques et est résistante à l'eau froide et salée.

Instructions

1. Appliquer C1200 directement sur la zone à lubrifier.
2. Pour la version en pot, utiliser le pinceau KENT.

KENT

Informations techniques

Base:	Ceramique
Consistance :	Graisse lisse
Couleur:	Beige
Conservation :	24 mois
Code douane :	3403 19 80
COV :	0 g/l

Gravité spécifique :	1.00 - 1.10 g/ml (NF T 06 007)
Pénétration IP 50:	Non déterminé
Sous charge :	Non déterminé
Grade NLGI :	2
Point goutte :	> 300°C
Test d'usure 4 billes:	< 0.5 mm d'usure 1h 40kg (ASTM D2596)
Fusion 4 billes :	>200 kg (ASTM D2596)
Additifs / Epaississant :	épaississant non organique /additif pression extrème
Résistance thermique:	
En continu :	-20°C à+ 1200°C
Intermittent :	Non déterminé
Corrosion du cuivre:	1a
Résistance diélectrique :	Non déterminé
Résistivité du volume :	Non déterminé

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com