SL 500

Une graisse pénétrante et à action rapide pour la lubrification de pièces en mouvement et soumises à forte pression, aux impacts et vibrations.

Caractéristiques & Avantages

- Formulation spéciale - Fine à la pulvérisation, excellente pénétration et épaisse après évaporation, bonnes protection et lubrification.
- Excellente pénétration - Lubrifie là ou c'est nécessaire.
- Transparente - Protection invisible.
- Repousse l'humidité - Protège contre la corrosion.
- Excellente adhérence - Reste là où elle est appliquée.
- Forte lubrification - Réduit l'usure et la friction.

P/N	Produit	S/C	Packaging
86748	SL500 ES	KDL ES	Aérosol 500 ml
84339	SL500	KSL	Aérosol 500 ml

Applications

KENT SL500 est un lubrifiant à base d'huiles minérales et synthétiques, épaississants avec des additifs anti usure et anti corrosion ainsi que du PTFE.

Une graisse en spray dotée d'un excellent pouvoir de pénétration et d'une très forte adhérence, conçue pour la lubrification des composants mobiles généraux pendant le programme d'entretien, tels que : Charnières de porte, sangles de contrôle, serrures de porte, charnières et loquets de capot et de coffre, pivots de pédale, verrous de bouchon de carburant, rails de siège, tringlerie de commande, câbles, chaînes (joints O/X/Z) les roulements, les câbles, les raccords, les mécanismes d'embrayage, chaines, roulettes de chariot, engrenages, glissières, protection de pièces détachées, et bien plus encore.
Une fois les solvants évaporés, SL500 laisse un haut degré de protection et des propriétés lubrifiantes.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Nettoyer les parties mobiles avant application avec un dégraissant KENT (Soft Surface Cleaner ou Acrysol) et un chiffon propre et sec.
3. Pulvériser à courte distance directement sur les pièces mobiles et composants devant être lubrifiés.
4. Laisser le temps au produit el temps de s'étaler et aux solvants de s'évaporer.
5. Enlever le surplus de lubrifiant.

KENT

Informations techniques

Base :	Lubrifiant à base de PTFE
Consistance :	Liquide sous forme de gel
Couleur :	Jaune / Transparent
Conservation :	30 mois
Code douane :	3403 19 19
COV :	410 g/l

Gravité spécifique (20 °C) :	0.68 g/ml
Capacité de charge	
Timken satisfaisante (ASTM D 2782) :	> 50
Pénétration IP 50 :	Non déterminé
En action :	Non déterminé
Au repos :	Non déterminé
Catégorie graisse NLGI :	Non déterminé
Point goutte :	Non déterminé
Usure à quatre billes :	Diamètre de la cicatrice / 1500 tr/min / 1 h / 200N: 0.30
Soudure à quatre billes :	EP: 1500 tr/min, charge OK : 2200 N, Charge à soudure : 2300 N
Séparation/démulsification de l'eau :	40-40-0
Additifs / Epaississants :	Additifs anti usure, anti-oxydant et anti-corrosion
Résistance Temp. :	-30 °C à 200 °C
En continu :	Non déterminé
Temporaire :	Non déterminé
Temp. D'application :	10 °C à 35 °C
Corrosion du cuivre :	3h / 200 °C : 1-b
Corrosion ASTM D665 :	Partie A: Eau distillée- pas de corrosion
	Partie B: Eau de mer – pas de corrosion
Résistance Diélectrique :	Non déterminé
Résistivité volumique :	Non déterminé

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com