Auto Grease White

Une graisse de grande qualité à base de calcium, spécialement formulée pour procurer une lubrification visible.

Caractéristiques & Avantages

- A base de calcium - Imperméable à l'eau contrairement aux produits concurrents à base de lithium
- Valve 360^0 - Se vaporise dans tous les angles
- Sans silicone - Utilisation sans risque en carrosserie
- Adhésion supérieure - Ne coulera pas, ne gouttera pas
- Viscostatique - Garde ses propriétés sous une large plage thermique
- Sans solvant nocif - Inoffensive sur la plupart des composants
- Couleur très blanche - Reste bien visible

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
84593	Auto Grease White	AGW	500 ml aérosol

Applications

Auto Grease White est communément utilisée lors de l'entretien des véhicules pour la lubrification des charnières de portes, courroies. Elle est aussi largement utilisée dans les zones où une lubrification plus importante due celle procurée par KD400 est nécessaire comme pour les glissières de sièges, pédales de frein et embrayage, loquet et charnières de capot, engrenage de starter et soupape, coulisses de toit ouvrant, douilles de suspension, ressorts à lames et régulateurs de fenêtre.

En raison de son épaisse consistance, AGW ne convient pas pour la lubrification de canon de clé et bouchon de réservoir.

Du fait de sa base calcium, AGW ne fera pas enfler le nylon ce qui signifie qu'elle pourra être utilisée sans risque pour les coulisses de toit ouvrant et glissières de rideaux dans les camions.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Appliquer selon besoin, peut se vaporiser sous tous les angles.

KENT

Informations techniques

Consistance:	Graisse blanche épaisse
Base:	savon calcium complexe avec épaississant et inhibiteurs de rouille
Conservation :	30 mois
COV :	530 g/L
Code douane :	3403 19 10
FDS:	oui
Plage thermique :	-20ºC à +160ºC
Temp. d'application :	10 – 35 ºC
Solvants:	Hydrocarbones aliphatiques
Densité @ 20 ºC	0.8g/l
Point goutte ⁰C:	>250 (DIN / ISO 2176)
Pénétration conique :	300-320 (DIN / ISO 2137) (0.1mm)
Classe NLGI :	1-2 (DIN 51818)
Protection corrosion :	0-0 (DIN 51802)
(**Test Emcor) :**	+ 3% NaCl 2-2
Corrosion cuivre :	1-100 (DIN 51811)
Test de charges 4 billes :	2600N (DIN 51350)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SRL/BV Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com