KENT

Stone Chip Coating

Revêtement antigravillon pouvant être repeint, fournissant des propriétés anticorrosion et insonorisantes. Propriétés d'amortissement du bruit à base de caoutchouc et de résine.

Part Nº:
SCCB 85481 Noir - Aérosol 500ml
SCCG 85483 Gris - Aérosol 500ml

Caractéristiques et avantages

- Peut être peint
- Couche élastique durable après séchage complet du produit
- Bonne protection contre les effets climatiques et les projections de gravillons.
- Sans toluène
- Peut être utilisé comme insonorisant dans les passages de roues / châssis de voitures, camions et bus.
- Très bonne adhérence sur une grande variété de surfaces
- Excellente couverture
- Peut s'utiliser n'importe où

Applications

Stone chip coating peut être appliqué comme revêtement anti-gravillons et anticorrosion sur les bas de caisse, les pare-chocs, sur les tabliers avant et arrière, seuils de portes et châssis et parfois sur les camions et bus. Peut également être utilisé comme insonorisant pour les passages de roues, les châssis des voitures, camions et bus. Ce produit convient également pour toutes applications comme anticorrosion et anti gravillons universel dans l'industrie automobile, la construction des carmions, bus et remorques, garages, carrosseries.

Instructions

1/. Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

2/. La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de rouille, de graisse et de poussière.

3/. Peut être peint (en fonction de l'épaisseur de la couche, de l'humidité et de la température), après 20 à 30 minutes.

4/. Distance optimale de vaporisation à 30 cm

5/.Après utilisation, pour purger la buse vaporiser en tenant l'aérosol tête en bas jusqu'à ce qu'il ne sorte que du gaz de l'aérosol

KENT

Informations Techniques

Part Numbe r:	8548185483
Description :	85481 – Stone chip coating Noir
	85483 - Stone chip coating Gris
Conservation :	24 mois
Unité de vente :	Pièce
Info dangerosité :	
Couleur ::	Noir, gris
Code Stock :	SCCB & SCCG
Code douane :	38249097
FDS :	Oui
Remplacement :	N/A
Consistance :	liquide
COV :	626g/l noir - 616g/l gris
Codes étiquette :	14+15
Résistance à la température	-25° C à +80° C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com