



Exhaust Paste

Pâte pour échappement à base de ciment silicaté modifié séchant à l'air et à la chaleur. Utilisée pour l'assemblage de pièces d'échappement pour procurer des joints hermétiques.



Caractéristiques & avantages

- Sans amiante – Sans danger
- Large plage de température d'application : de – 50° C à 1500° C
- Bonne adhérence sur métal, brique et béton - universel
- Formation de peau rapide – Réassemblage rapide des composants
- Peut être peint – finition parfaite

P/N	Produit	S/C	Packaging
86736	Exhaust Paste	EAP150	Cartouche 150 ml (270 g)

Applications

KENT Exhaust paste est une pâte d'étanchéité haute température, spécialement conçue pour les réparations permanentes, l'étanchéité de jointures, fissures dans des chaudières, cheminées, fours. Elle peut également être utilisée pour la réparation et l'assemblage de système d'échappement véhicules.

Instructions

1. S'assurer que la surface est propre et exempte de résidu de rouille, saleté ou graisse.
2. Poncer la surface avec une toile émeri grain moyen.
3. Extruder le produit selon besoin.
4. Le produit doit être « travaillé » dans les 5 minutes suivant son application pour garantir un bon contact entre la pâte et le support. Travailler la pâte procure une finition lisse et professionnelle. Les résidus non secs peuvent s'enlever à l'aide d'un chiffon humide.
5. Faire tourner le système à vitesse réduite pour obtenir la température nécessaire au séchage de la pâte et jusqu'à ce que celle-ci procure un joint hermétique aux échappements..



Informations techniques

Matière de base :	Ciment silicaté modifié
Consistance :	Pâte
Couleur :	Beige
Poids net :	270 g
Conservation :	18 mois
Code douane :	3214 1010
COV :	0 g/l

Mécanisme séchage :	Air ambiant et chaleur
Gravité spécifique :	1.8 g/ml
Formation de peau :	5 min (20 C/50%RH)
Temps opérationnel :	< 5 min (20 C/50%RH)
Vitesse de séchage :	Séchage partiel (Air sec) 2 heures Séchage complet (200° C) 2 heures
Shore A :	90
Rétrécissement :	21% approx
Résistance température :	-50°C à 1500°C
Elongation :	+ 3%



FDS disponible sur www.kenturope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenturope.com

© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenturope.com