Aquasealer

Joint d’étanchéité extrêmement flexible pour procurer une couche de protection contre l’humidité dans de multiples applications.

Caractéristiques & Avantages

- Joint d’étanchéité très élastique à faible viscosité - protège des remontées d'humidité du sol et des infiltration d'eau sous pression
- Sans isocyanate, silicone, bitume ni solvants - sûr d’utilisation, respectueux de l’environnement
- Sans primaire - Adhérence exceptionnelle sur presque toutes les surfaces
- Facile à appliquer - Peut être appliqué sur des surfaces trempées sans perdre son pouvoir d’adhérence
- Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries - Reste flexible de façon permanente

P/N	Product	Colour	S/C	Packaging
85825	Aquasealer	White	AQS1	1 kg bucket
85827	Aquasealer	White	AQS14	14 kg bucket

Applications

Aquasealer agit comme une couche hydrofuge sur les surfaces horizontales et verticales comme les murs de sous-sols, les fondations en béton, les toitures en béton et est aussi utilisé pour l'étanchéité des connexions de joints de sols et de murs.

Aquasealer est également approprié pour la réparation des fuites de gouttières, des skydômes et des avant-toits et peut aussi être utilisé comme membrane d’étanchéité sous les tuiles.

Aquasealer peut être utilisé pour:

- Etanchéité de fondations (souterraines) en béton, de murs de sous-sols et la maçonnerie.
- Réparation des toits autour des cheminées, étanchéité des fenêtres de toits, des avant-toits et des gouttières.
- Pare-vapeur sous planchers, étanchéité (avec renforcement en fibre de verre) des coins, des connexions entre les joints de sol et de mur.
- Couche imperméable à l'eau de tuiles en béton, rampes de terrasse en bois et dalles de terrasse en béton.
- Réparation des vieux enduits minéraux poncés ou de couches de feutres bitumineux pour toitures.

Aquasealer adhère bien à la plupart des matériaux de construction sans l'utilisation d'un primaire et fournit une bonne adhérence au béton, à la pierre, à la maçonnerie, à la mousse de polystyrène, au bois, à l'acier, au verre, à l'aluminium, aux toitures sablées et au polyester

KENT

Instructions :

1. Le support doit être solide et exempt d'éléments friables, poussière et graisse.
2. Pour un meilleur résultat appliquer sur une surface sèche ou humide. Retirer toute trace d'eau ou film d'eau.
3. Si le produit est appliqué à partir du seau de 14 kg, découper l'emballage intérieur. Verser Aqua Sealer dans le seau et jeter l'emballage intérieur.
4. Appliquer une première couche d'Aquasealer à l'aide d'un rouleau à poils courts, d'une spatule ou d'un pinceau, directement à partir du seau.
5. Après 4 heures (à 20 ° C), la deuxième couche peut être appliquée. La consommation est de 2-3 kg par m² pour 2 couches de 1,5 mm chacune.
6. Les murs extérieurs de soubassement peuvent être recouverts de sable ou de terre dans les 24 heures. Dans les coins intérieurs, où une charge extrêmement élevée est attendue, des feuilles de renfort en fibres de verre doivent être appliquées dans la première couche d'Aqua Sealer.
7. Si Aquasealer doit être utilisé comme membrane de fixation / antidérapante (pour les dalles de béton sur les toits en béton), une couche plus mince (0,4 kg m²) est suffisante.
8. Lorsque Aquasealer est utilisé comme couche de membrane pare vapeur sous les chapes, sous les carreaux et les couches de finition des balcons, des terrasses et des sols industriels, la deuxième couche d'Aqua Sealer doit être recouverte avec du sable quartzeux (Taille des grains 0,1 - 0,5 environ 2kg/m²).
9. Enlever l'excès de sable après 24 heures avec une brosse douce et ensuite le plancher peut être fini.
10. Nettoyage : Le joint frais peut être enlevé avec un chiffon propre imbibé de diluant / Soft Surface Cleaner. Le produit durci ne peut être éliminé que mécaniquement.

N.B: Aqua Sealer ne doit pas être appliqué sur du bitume neuf / nu ou du béton frais. Une décoloration peut se produire sur le bitume mais cela n'affecte en rien les propriétés techniques. Ne convient pas pour l'application dans les bassins (poissons) et les réservoirs d'eau potable.

KENT

Informations Techniques

Base :	Adhésif à base de MS polymère
Consistance :	Pâte liquide à faible viscosité
Couleur :	Gris
Conservation :	12 mois
Code douane :	35069100
COV :	0g/L

Mécanisme de séchage :	Humidité
Consommation:	2-3 kg/m² lors d'applications de deux couches
Densité:	1.5g/ml
Vitesse de polymérisation:	3mm en 24 h (20^{0}C/50%RH)
Shore A :	30 (DIN 53505)
Température d'application:	5ºC à 35ºC
Résistance à la température:	-40ºC à 90ºC
Température de stockage:	+5ºC à 30ºC protéger du gel
Résistance à la traction :	1,1 MPa
Résistance au cisaillement :	1,0 MPa
Allongement à la rupture :	400%
Point de rupture:	Epaisseur max. 5 mm pour une épaisseur min. de 1.5 mm

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com