KENT

MS Steel HS

Un joint adhésif à base de MS Polymère qui sèche en laissant une finition de couleur inox/alu brillant.

Part N°: MS Steel HS 86066
Stock N° : MSSHS

Caractéristiques & Avantages

- Finition argentée très brillante et lumineuse qui est excellente pour les applications sur l'acier inoxydable et sur l'aluminium.
- Sans Solvant, ni isocyanate, ni PVC. Sûr pour l'utilisateur.
- La force de collage du produit sera améliorée en utilisant MS prep.
- Très bonne tenue dans le temps et très résistant aux rayons UV.
- Reste flexible après séchage – Ne rétrécit pas, ne fissure pas et ne durcit pas.
- Sans odeur – Utilisation sans risque.
- Ne cloque pas en séchant et donne un joint lisse.

Applications

MS Steel HS est un produit unique qui repose sur la technologie des MS Polymères. Cela lui procure un niveau de performance exceptionnel, tout en conservant les avantages d'un produit sûr et non dangereux pour l'utilisateur.

MS Steel HS convient idéalement en tant qu'adhésif joint pour des applications sur de nombreuses surfaces.

MS Steel HS peut être utilisé en tant que joint d'étanchéité qui absorbe les mouvements. Idéal pour les applications sur l'inox et l'aluminium (dans les cuisines, les laboratoires, les panneaux publicitaires, les structures en métal, etc.). Ne convient pas pour la pierre naturelle ou artificielle.

Instructions

Les surfaces à coller doivent être solides, résistantes aux charges, propres, dégraissées, et dépoussiérées (utiliser KENT Soft surface cleaner). Les surfaces peuvent être légèrement humides. Tous les substrats doivent être compatibles avec **MS Steel HS** selon la norme DIN 52452, Section 1. Ils ne doivent pas, par exemple, contenir du goudron ou du bitume. Dans le cas des plastiques, l'adhérence et la compatibilité doivent être testés dans chaque cas. Lors d'utilisation de **MS Steel HS** sur les surfaces peintes, la compatibilité doit être vérifiée avant de continuer le processus. Par exemple, pour le collage de surfaces acryliques,
MS Steel HS n'adhère pas sur les matières polyoléfines (PE, PP), ou polyhalogenolefines (Téflon™) et les plastiques similaires.

KENT

Informations techniques

Part no. 86066
Description: MS Steel HS
Matière de base: MS Polymère
Consistance: Pâte homogène, à viscosité moyenne
Couleur: Argent
Processus de séchage: Par absorption d'humidité
Temps de séchage : approx. 3mm/24 heures
Gravité spécifique: ca. 1.1 g/cm³ (DIN 5245 - PY)
Formation de peau: 12 minutes (23° C/ 50%RH)
Shore A: 40 (DIN53505)
Rétrécissement du volume: <3%
Résistance à la traction: approx. 2.5 N/mm² (DIN53504/ISO37)
Allongement avant rupture: 400% (DIN53504/ISO37)
Résistance à l'arrachement: approx. 1,8 N/mm² (DIN53283)
Temps de prise initiale: approx. 40mins
Résistance au temps et aux UV: bonne
Résistance à la température: -40° C to + 100° C
Température d'application: + 5 to + 40° C
COV: 0
Info dangerosité: Non dangereux
Conservation: 12 mois
Packaging: Cartouche de 290ml
Code douane: 3214 1010
Label NSF: En cours

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com