Aerosol Spray Paint

Une gamme de peintures acryliques multiusage

86243 33	Gloss Black / noir brillant
86244 33	Satin Black / noir satin
86245 33	Matt Black / noir mat
86246 33	Gloss White / blanc brillant

Caractéristiques

- Excellent pouvoir couvant
- Excellente durabilité
- Excellente résistance aux soleil et à l'affadissement
- Excellente adhérence sur surfaces apprêtées

Avantages

- Spray couvrant une large zone - économique
- Bonne résistance à l'usure – durable
- Pas de retouche pour raison d'affadissement
- Revêtement de surface de bonne consistance

Applications

Peut s'utiliser sur tous les types de métaux et surfaces plastiques rigides en conjonction avec les primaires adéquats.

Sur les surfaces traitées avec un primaire non connu ou si l'utilisation d'un primaire n'est pas certaine, il est conseillé de faire un test préalable.

Préparer la surface apprêtée à traiter en s'assurant qu'il n'y ait pas de poussière, de crasse, de graisse, d'huile, etc. Utiliser Acrysol ou un nettoyant équivalent et laisser sécher complètement. Si la surface apprêtée nécessite d'être abrasée, utiliser un grain 1200 et nettoyer de nouveau.

Instructions

1. Bien secouer l'aérosol pendant au moins deux minutes. Lors de l'utilisation secouer à intervalles réguliers.
2. Appliquer légèrement à une distance de 20-25 cm. Appliquer 2 à 3 couches légères pour avoir une bonne couverture. Laisser sécher 10 à 15 minutes entre chaque couche.
3. Laisser reposer au moins 24 heures pour un durcissement complet après application de la dernière couche.
4. Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser pour nettoyer la buse.

Informations techniques

Part number: 86243 Gloss Black GBSP
86244 Satin Black SBSP
86245 Matt Black MBSP
86246 Gloss White WSP

Conservation : 24 Mois

Unité de vente: unité

Packaging: Aérosol 500 ml

Température opérationnelle: jusqu'à 80°C

Volume 500ml

Code douane : 3208 90 91

FDS: oui

COV : GB 651g/l; SB 656g/l
MB 652g/l; GW 621g/l

Gravité spécifique : 0.94 à 1.09 g/ml

Viscosité: jusqu'à 1,500 cPs

Température d'application: 15 à 25°C

Couleur: Noir = RAL 9005 (même nuance, différents degrés de brillance)
Blanc = RAL 9003

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587