



Multi Seal

Une excellente alternative aux joints d'étanchéité liquides, pour étancher instantanément les fuites de toits ouvrants, gouttières, feux et clignotants, cadres métalliques, puits de lumière.



Caractéristiques & avantages

- Adhère sur la plupart des métaux et plastiques.
- Pas de séchage, peut se peindre immédiatement après application.
- Pas de pistolet nécessaire, pas de perte au niveau des cartouches.
- S'adapte bien aux surfaces irrégulières, contours, angles, arrêtes, rivets et têtes de vis.
- Finition nette et précise.
- Ne fissure pas et ne craquelle pas
- Extrême résistance aux conditions climatiques.
- Excellente résistance à la plupart des solvants industriels.
- Excellente résistance à l'abrasion et au nettoyage haute pression.
- Reste flexible pour compenser les vibrations et la contraction/expansion thermique.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86386	Multi Seal	KMST	Rouleau 38 mm x 5 m

Applications

Remorques et toits de caravanes, cadres métalliques, puits de lumière, auvents, capots de remorques, toiture d'entrepôts, chapeaux et sorties de toits, gouttières et les descentes pluviales, puits de lumière, signalétique et panneaux extérieurs, colmatage et réparation de ragréage.

Instructions

1. S'assurer que la surface soit exempte de toute contamination. Utiliser Soft Surface Cleaner ou Acrysol et laisser sécher.
2. Appliquer le ruban de façon à ce qu'il recouvre toute la zone à étancher. Presser à l'aide d'un rouleau (tel un petit rouleau de peinture). Ôter le film (une petite brosse peut aider). Presser de nouveau le ruban sur les parties les plus irrégulières (rivets, têtes de vis, etc.).
3. Pour procurer un joint robuste, le joint doit couvrir tous les points d'infiltration (ex rivets). Si nécessaire, il est possible de superposer Multi Seal sur lui-même. Les bandes devront alors se superposer d'environ 2 cm. Une pression ferme devra être exercée sur toutes les superpositions entre les bandes pour que l'adhésif puisse créer un joint robuste.



Informations techniques

Couleur	Blanchâtre/Translucide
Adhésif	Acrylique sensible à la pression
Support	Film acrylique ionomère
Liner	Polyester
Longueur	5 m
Largeur	38 mm
Epaisseur	1 mm
Prise initiale	87.5 N/25mm
Adhérence peau 90°	100 N/25mm
Résistance à la tension	37.5 N/25mm
NB: Le ruban atteint sa puissance de collage au bout de 24 h mais l'étanchéité est immédiate..	
Elongation avant rupture	350%
Résistance aux UV	Excellente
Résistance à la moisissure	Excellente
Résistance choc thermique	Excellente
Résistance à l'eau haute pression	Excellente
Résistance chimique	Très bonne
Résistance à la température	-30°C à +90°C (+150°C pour 1 heure)
Température d'application	+10°C à +30°C
Conservation	12 mois à température ambiante
Code douane	3919 10 80

KMST n'est pas corrosif pour l'acier inoxydable (il ne contient pas de chlorure, pas de fluorure, pas de soufre ni PVC).



FDS disponible sur www.kenturope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenturope.com

© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenturope.com