KENT

Screenfix 30

Screenfix 30 est une colle pare-brise sans isocyanate, haut module et à faible conductivité qui permet la libération du véhicule double airbags après 30 minutes.

.

Crash tested! FMVSS212 Double airbag proofed!

TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000035290

Caractéristiques & Avantages

- Colle monocomposant - Application facile avec pistolet manuel ou pneumatique
- Préchauffage inutile du produit - Plage thermique d'application plus étendue - pas de perte de temps pour le préchauffage
- Système sans primaire - Pas de temps perdu pour apprêter ou activer
- Crash test selon FMVSS 212 - Performances reconnues
- 30 minutes pour la remise en services (double airbags) - Rotation atelier très rapide – permet de faire patienter
- Forte résistance initiale - Pas ou peu de serrage requis, gain de temps
- Excellente résistance diélectrique - Convient aux pare-brise modernes avec antenne intégrée
- Sans isocyanate, inoffensif - sans danger pour l'utilisateur

P/N	Product	S/C	Packaging
88030	Screenfix 30	KSF30	Cartouche 290 ml avec buse
88031	Screenfix 30	KSF30	Saucisse 400 ml avec buse
88032	Screenfix 30	KSF30	Saucisse 600 ml avec buse

Application

Spécialement développé pour les industries automobile et du transport, Screenfix 30 est le produit idéal pour le collage direct de vitrages automobiles. Screenfix 30 convient aussi bien pour le pare-brise et vitrages latéraux et lunette arrière. Grâce à son temps de libération très court Screenfix 30 est idéal pour le remplacement des pare brise lorsque le véhicule doit être libéré rapidement notamment dans les transports en commun où le temps d'immobilisation peut être estimé à 163 € de l'heure.
Screenfix 30 est également un très bon adhésif général pour le collage de métaux, verre, bois, la plupart des plastiques, fibre de verre, caoutchouc, céramique, béton, brique, polystyrène entre eux ou l'un sur l'autre.

Instructions

1. Avec la méthode courte, ôter le joint existant en laissant un cordon plat d'environ 4 mm de haut.
2. Utiliser la lingette KENT SCREENPREP WIPE pour nettoyer la bande céramique du pare-brise et bien laisser sécher.
3. Appliquer KENT SCREENFIX sur le joint existant en formant un cordon triangulaire de 9 à 11 mm de haut.
4. Mettre le pare-brise en place dans les 15 minutes.
5. Enlever tout excès de KENT SCREENFIX 30 avec un chiffon propre et sec, ne pas utiliser de solvants.
6. Remonter les garnitures internes et externes et les essuie-glaces avant de laisser le véhicule reprendre la route.
7. Si KENT SCREENFIX 30 est appliqué directement sur du métal peint ou brut par la méthode longue, toujours utiliser KENT MS PREP comme préconisé. Appliquer un cordon triangulaire pouvant aller jusqu'à 17 mm de haut si nécessaire.

Informations Techniques

Base :	Adhésif à base de MS Polymère
Consistance :	Pâte lisse
Couleur :	Noir
Conservation :	18 mois – cartouche
	12 mois - saucisse
Code douane :	3214 1010
COV :	0 g/ml

Méthode de séchage :	par humidité
Gravité spécifique :	1.5g/ml
Formation de peau :	15 min (20^{0}C 50%RH)
Temps ouvert :	<15 min (20^{0}C / 50%RH)
Vitesse de séchage:	3mm par 24h (20^{0}C / 50%RH)
Dureté Shore A :	60 (DIN 53505)
Rétrécissement :	<3% (DIN 52451)
Temp. Application :	+5^{0}C à +35^{0}C
Résistance thermique :	-40^{0}C à 120^{0}C
	(Max 180^{0}C pendant 0.5 h)

Résistance initiale :	1300 Pa (rhéomètre Physica MC100)
Résistance étirement 100% :	2.3 MPa (DIN 53504 /ISO 37)
Résistance étirement avant rupture :	2.9 MPa(DIN 53504/ISO37)
Elongation avant rupture :	250 % (DIN 53504 / ISO 37)
Résistance cisaillement :	2.4 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)
Résistance à la déchirure :	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Résistivité vol. électrique :	>10^{11} Ωcm (DIN 53482)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com