



Etch Primer

Etch Primer is een gebruiksklare chromaatvrije etsprimer, die wordt gebruikt als voorbehandeling van blanke metalen die de hechting van verf bevordert en corrosie van staal voorkomt



Voordelen & Eigenschappen

- 1-component – mengen niet nodig
- Uitstekende hechting op verschillende metalen oppervlakken – veelzijdige toepassing
- Compatibel met de meeste verfsystemen – met vertrouwen te gebruiken, geen comebacks

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
83270	Etch Primer	EP	450 ml spuitbus

Toepassing

KENT Etch Primer is rijk aan zinkfosfaat voor een uitstekende corrosiebestendigheid.

Het wordt gebruikt voor het voorbehandelen van blanke metalen oppervlakken, bevordert de hechting van verf en voorkomt dat staal gaat corroderen.

KENT Etch Primer kan worden gebruikt voor blank staal, aluminium, gegalvaniseerd en verzinkt staal, volledig uitgeharde verf, polyester bodyfillers en G.R.P.

Instructies

1. Oppervlakte grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals KENT Acrysol.
2. Nat of droog schuren met schuurpapier P280-P320.
3. Opnieuw reinigen, drogen en ontvetten.
4. Schudden vóór gebruik gedurende minimum 2 minuten.
5. Breng 1 tot 2 lichte egale lagen Etch Primer aan.
6. Laat tussen elke laag 3 tot 5 minuten uitdampen.
7. Laat 10 tot 20 min drogen vooraleer de overcoating aan te brengen.

N.B.: Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, vochtigheid en temperatuur.
Voor de beste resultaten binnen het uur oververven.



Technische Informatie

Basis:	Gemodificeerde epoxy
Consistentie:	Spuitbus
Kleur:	Lichtgrijs
Houdbaarheid:	24 maanden
Douanetariefcode:	3208 9091
VOS:	692 g/l

Pot life:	Niet van toepassing
Mengverhouding:	Niet van toepassing
Thinner / verdunner:	Niet van toepassing
Toepassingsafstand:	~25 cm
Droogtijd:	10 - 20 min (20°C/50%RH & afhankelijk van de opbouw van de lagen)
Droge filmdikte:	15 - 20 microns
Dekking:	~3.5m ² per spuitbus
Aantal lagen:	1 - 2 lichte lagen
Droogtijd tussen de lagen:	3 - 5 min
Volledige uitharding:	10 - 20 min (afhankelijk van de temperatuur en opbouw van de lagen)
Nat in nat:	Neen
Zoutneveltest:	>400 uur (ASTM B117-11)
Toepassingstemp.:	10°C tot 30°C
Temp.bestendigheid:	Tot 80°C max.
Soortelijk gewicht:	~1.0 g/ml
Gehalte vaste inhoud:	15.78%



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 24/03/2016