# Underbody Wax

Op thixothropische was gebaseerde coatings, die uitstekende anticorrosie-eigenschappen bieden.
Vloeistof- en spuitbusopties in zwart en bruin.

## Voordelen & Eigenschappen

- Uitstekende bescherming tegen corrosie – beschermt het behandelde gebied of onderdelen tegen corrosie veroorzaakt door de omgeving
- Zelfherstellende eigenschappen – beschermt tegen steenslagschade
- Hoog penetrerend vermogen – biedt langdurige bescherming op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goede hechtingseigenschappen – kan met vertrouwen worden gebruikt

| Art.nr. | Product | S/C | Verpakking |
|---|---|---|---|
| 86156 | Underbody Wax Zwart | UWBB | 1 l |
| 86157 | Underbody Wax Bruin | UWBBR | 1 l |
| 86158 | Underbody Wax Zwart | UWAB | 500 ml spuitbus |
| 86159 | Underbody Wax Bruin | UWABR | 500 ml spuitbus |

## Toepassing

Automotive toepassingen op chassis en bodemplaten
Bussen
Trailers
Caravans en aanhangwagens
Algemene metaalverwerking
Algemene carrosseriebouw

## Instructies

1.Grondig schudden vóór gebruik.
2.De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest- en vetvrij zijn.
3.Gebruik Acrysol om de oppervlakken te reinigen.
4.De vloeistof kan worden aangebracht met behulp van lichte airless spuitapparatuur, of met behulp van een met lage druk airless pistool, of met een bekerpistool bij een druk van 3 tot 6 bar. Vloeistof kan ook worden verkwast of ingedompeld.
5.Breng de vloeistof in gelijkmatige bewegingen aan, tot gewenste dikte is verkregen.
NB: De viscositeit is sterk afhankelijk van de opslag- en gebruikstemperatuur. Bij lagere temperaturen kan het product zeer viskeus zijn, voor de beste resultaten is het aanbevolen om het product te gebruiken bij ongeveer 20° C.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Consistentie:** | Vloeistof |
| **Houdbaarheid:** | 24 maanden |
| **Douanetariefcode:** | 38249097 |
| **VOS:** | 424 g/l voor bus 1l |
| **VOS:** | 409 g/l voor spuitbus 500ml |
| **Dichtheid:** | 0,87 kg/l |
| **Viscositeit:** | 13 mPas |

---

| | |
|---|---|
| **Droogtijd:** | Een vloeistoflaag van 400 micron is in 150 minuten vingerdroog en volledig droog in 5 uur. |
| | Een spuitlaag van 200 micron is in 90 minuten oppervlakkig droog en volledig droog in 3 uur. |
| **Buigtest:** | Geen scheuren, geen hechtingsverlies (DIN 53152: 70° C) |
| | Geen scheuren, geen hechtingsverlies (DIN 53152: -30° C) |
| **Opslagtemperatuur:** | 10-30° C |
| **Temp.bestendigheid:** | -25° C tot +80° C |
| **Toepassingstemperatuur:** | +15° C tot +25° C |
| **Toepassingsafstand:** | 20 – 25cm |
| **Uitgehard bestand tegen:** | Water, zoutnevel, olie, lichte basen en zuren |

**VIB beschikbaar op www.kenteurope.com**

**Voorwaarden**
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
**KENT Belux SPRL/BVBA**
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
**KENT Nederland BV**
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

**KENT Belux SPRL/BVBA:** Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

**KENT Nederland BV:** Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Rev: 28.01.2019