

WATERBASED

KENT 

UNDERBODY & STONE-CHIP COATING



Een op waterbasis en steenslag beschermlaag tegen roest die een stevige en elastische laag vormt. Als solventvrije samenstelling is dit product bijzonder milieuvriendelijk

P/N: 86374 22
S/C: WUBC

Eigenschappen

- Zonder oplosmiddelen
- Uitstekende hechting en bescherming tegen corrosie
- Repliceert de meeste OEM afwerkingen
- Kan worden gedekt met de meeste soorten lakverven
- Recent aangebracht product kan worden verwijderd met warm water

Benefits

- Milieuvriendelijk
- Zeer goede duurzaamheid
- Professionele herstelling
- Geen comebacks
- Geen oplosmiddelen nodig

Toepassing

KENT een op waterbasis & steenslag beschermlaag zorgt voor een elastische film die beschermt tegen corrosie, schade van steenslag en zout. Door zijn solventvrije samenstelling is dit product ook milieuvriendelijk en kan bedekt worden met elk type standaardlak. Van toepassing op epoxy primers, polyurethaan vulstoffen, geharde lakken en metalen platen. Het product dient een temperatuur van ongeveer 20 ° C te hebben om het beste resultaat te bekomen. Het recent aangebracht product wordt groen en de kleur verandert tijdens het drogen in zwart, welke ook een goede indicator is.

Instructies

1. Verwijder roest, vuil, vet en andere verontreinigingen, het oppervlak dient schoon en droog te zijn
2. Blik goed schudden voor gebruik.
3. Aanbrengen met KENT Aqua Gun (86190) of Shutz Gun (34483) met behulp van 4-5 bar. Pas de luchtdruk en de afstand aan tot de gewenste afwerking.
4. Kan worden overschilderd na ca. 60 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dikte van de laag. De beste resultaten worden bij kamertemperatuur bereikt.
5. Het recent aangebracht product kan worden verwijderd met warm water, uitgehard product met KENT Acrysol.

DS683

Hints & Tips

Meer of minder druk zal een dieper of afgevlakt golvend effect geven



ISO 9001: 2008

Certificate No. 1427
© 9001:2008

UNDERBODY & STONE-CHIP COATING



Technische Informatie

Part Number:	86374 22
Stock Code:	WUBC
Omschrijving:	Op waterbasis UBC/ SSC
Houdbaarheid:	12 maanden (op 10-25° C; luchtvochtigheid max. 60%)
Kleur:	Zwart
VOS:	94 g/ L
Temperatuurbestendigheid:	-25 tot +80° C
Verwerkingstemperatuur:	5 – 30° C; beste resultaten op kamertemperatuur
Werkdruk :	4 – 5 bar (luchtdruk en afstand aanpassen tot de vereiste afwerking bereikt is)
Rendement:	6 -7 m ² / L

VOS :  4/42/IIB(e)(840)94

Aanverwante Producten: Aqua Gun, Shutz Gun, Waxcoat (CWX), Abrasive range, Acrysol

**Markt-
Segmenten**



Veiligheid- en Gezondheid → zie veiligheidsdatasheet

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudig en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kent Belux sprl/bvba of Kent Nederland B.V.

Kent Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie. Kent Belux sprl/bvba en Kent Nederland B.V. handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
Kent Belux sprl/bvba
 Rue Emile Francqui, 4
 1435 Mont-Saint-Guibert
 BTW: BE 0414.239.587
Kent Nederland B.V.
 Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
 BTW : NL 8172.47.658.B01

Kent Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
 Tel: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kent europe.com

Kent Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
 •Tel: +31 85-4868360 –Direct: +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369