



Toughcoat

Toughcoat is een overspuitbare, taaie, harde, duurzame antisteenslagcoating, die ook geluidsdempend werkt



Voordelen & Eigenschappen

- Eénlaagsdekking – geld- en tijdbesparing
- Snelle overspuitbaarheid – lichte formule
- Reproduceert vele OEM-afwerking – professionele herstelling
- Beschikbaar in 3 kleuren – een kleur voor iedere toepassing
- Samenstelling van hoge kwaliteit – bedekt lassen en naden
- Bescherming tegen steenslag- en bodembescherming in één – verminderde voorraad
- Kunststoffes – lichter en sterker dan metalen Schutz blikken
- Schuurbaar – creëren van verschillende structuren mogelijk
- Hoog gehalte vaste stoffen - 60% – volledig VOS-compatibel
- IR-drogen mogelijk

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86721	Toughcoat Zwart	TCB3	1 l fles
86722	Toughcoat Grijs	TCG3	1 l fles
86723	Toughcoat Wit	TCW3	1 l fles

Toepassing

Toughcoat is een overspuitbare, harde, sterke, duurzame steenslagafwerking ter bescherming van carrosseriepanelen tegen corrosie- en steenslagbeschadiging. Het wordt gekenmerkt door een snelle overspuitbaarheid, een éénlaagsdekking en nabootsing van de OEM finish op de meeste voertuigen.

Het is beschikbaar in zwart, grijs en wit.

Toughcoat kan worden gebruikt op alle oppervlakten van het voertuig zoals wielkasten, bagageruimte- en bodemplaten. Vanwege zijn geluidsdempende eigenschappen is het ook toepasbaar als coating voor binnenonderdelen en motorcompartiment.

Dankzij het vermogen om overspoten te kunnen worden is het product tevens ideaal voor gebruik als een anti-steenslagbeschermer voor carrosseriedelen aan de onderkant en is het daardoor de oplossing als een beschermende finish die men aantreft op dorpelpanelen en de onderste panelen aan de voor- en achterkant.

Instructies

1. Kan worden gebruikt op goed voorbehandeld blank metaal (om aluminium te coaten, gebruik eerst Etch primer).
2. Grondig reinigen en ontvetten van oude gespoten oppervlakken, natschuren met P400, voor blank metaal gebruik P180.
3. Volledig oppervlak afvegen met KENT Acrysol en laten drogen.
4. Fles goed schudden vóór gebruik.
5. Aanbrengen met KENT Aqua Gun (86190) of Schutz Gun (34483), pas de luchtdruk aan om de vereiste afwerking te bereiken, laat een wachttijd van ongeveer 10 tot 15 minuten tussen de lagen om het oplosmiddel te laten verdampen wanneer een dikkere coating moet worden opgebouwd.
6. Pistoel grondig reinigen na gebruik.

Tip: Meer of minder druk zal een dieper of meer platgolvend effect geven.



Technische gegevens

Basis:	Aklyd
Dekking:	5 m ² per liter
Houdbaarheid:	24 maanden
Douanetariefcode:	3208 9091
Droge filmdikte:	100 - 150 micron
Droogtijd:	30 min (bij 80° C); 2uur (bij 20° C)
Droogtijd tussen lagen:	10-15 min
Temperatuurbestendigheid:	600° C
Overspuitbaar:	Ja
Overspuitbaar na (min.)	240 min
Overspuitbaar voor (max.)	300 min
Temperatuurbestendigheid (max):	90° C
Temperatuurbestendigheid (min):	-20° C
Uithardingsproces:	4 – 6 uur (20° C / 50% RV en afhankelijk van de laagdikte)
Nat in nat:	Ja (enkel met 2k acrylverf)
Kleefvrij:	30 min
VOS 86721 (zwart):	478 g/l
VOS 86722 (grijs):	465 g/l
VOS 86723 (wit):	460 g/l



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com