White Grease 2

Mittelviskoses, kalziumbasiertes Mehrzweckfett. Hervorragende Schmiereigenschaften, schützt vor Korrosion durch Salzwasser und ist hitze- und kältebeständig.

Eigenschaften & Vorteile

- Auf Kalziumbasis – wasserfest (im Gegensatz zu Produkten auf Lithiumbasis)
- Verlängerungsdüse an der Kappe befestigt
- Silikonfrei – sichere Anwendung in Karosseriewerkstätten
- Hervorragende Haftung – kein Verlaufen oder Absinken
- Viskostatisch – Eigenschaften bleiben in einem weiten Temperaturbereich erhalten
- Enthält keine schädlichen Lösungsmittel – sichere Anwendung auf nahezu allen Oberflächen
- Halbtransparent – nahezu unsichtbar

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
50071	White Grease 2	SWG2	500 ml Sprühdose

Anwendungen

Spray White Grease 2 wird am häufigsten im Fahrzeugservice verwendet. Es dient zur Schmierung von Schließmechanismen, Scharnieren und Fangbändern und wird auch dort angewendet, wo eine stärkere Schmierung erfolgen soll: Sitzführungen, Bremsen- und Kupplungspedale, Scharniere und Einrastmechanismen der Motorhaube, Choke- und Drosselgestänge, Sonnendachführungen, Federbeinbuchsen, Blattfedern und Fensterheber.
Bei Wohnwagen wird es für Stützräder, Stützbeine, Kabel, Schlösser und Handbremssperrklinken verwendet. SWG2 ist auf Kalziumbasis und greift Nylon nicht an, deshalb kann es gefahrlos für Sonnendächer und Vorhangschienen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Sprüht in jeder Lage. Zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche die Verlängerungsdüse verwenden.

Technische Informationen

Bezeichnung:	Spray White Grease 2
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Spezifische Dichte:	0,637 g/ml
Zolltarifcode:	3403 19 99
Temperatur-beständigkeit:	-20ºC bis +160ºC
Wasserbeständigkeit:	0-90 (DIN 51807-1)
VOC:	527 g/l
Konsistenz:	gelbliches Sprühfett
Lösungsmittel:	aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glycolether und Alkohol

NLGI-Klasse:	1-2 (DIN 51818)
Walkpenetration:	300-320 (DIN ISO 2137)
Ruhpenetration:	270-300 (DIN ISO 2137)
Verschleißfestigkeit:	<30 (DIN ISO 2137)
Fließdruck:	<80 hPa (20ºC) <1350 hPa (-30ºC)
Zusätze:	Tackifier und Korrosionsschutz
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen:	gut bei schwachen Säuren und milden Laugen
Korrosionsschutz:	0-0 (DIN51802) EMCOR Test
Kupfer Korrosion:	1-100 (DIN51811)
Oxidationsstabilität:	<350 (DIN51808)
4 Kugel EP Schweißpunkt:	2600 N (DIN 51808)
Tropfpunkt:	> 250ºC (IP 396/93)
3%NaCl:	2-2
Schmierleistung:	Ausgezeichnet

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg, HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0
Fax: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.

UPDATED: 04.06.2016