



# Exhaust Paste

Exhaust Paste ist ein einkomponentiges durch Hitze und Luft trocknendes System – basierend auf einem modifizierten Silikatzement. Zur Montage und Abdichtung von Auspuffteilen.



## Eigenschaften & Vorteile

- Asbestfrei – sichere Anwendung
- Weiter Temperaturbereich - von -50 bis +1500° C
- Gute Haftung auf Metall, Mauerwerk und Beton – universell einsetzbar
- Schnelle Hautbildung – schnelle Montage der Teile
- Überlackierbar – für ein perfektes Ergebnis

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86736	Exhaust Paste	EAP150	150 ml Kartusche (270 g)

## Anwendungsbereich

KENT Exhaust Paste ist ein hochtemperaturbeständiges Dichtmittel, zur Reparatur und Montage von Auspuffteilen an Fahrzeugen. Speziell entwickelt zur dauerhaften Reparatur und Abdichtung von Fugen, Spalten oder Rissen an Feuerstellen, Öfen und Kaminen.

## Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche muss sauber und frei von losem Rost, Schmutz und Fett sein.
2. Die Oberfläche mit einem Schmirgelpapier mittlerer Körnung anschleifen, nochmals reinigen.
3. Das Produkt wie benötigt auftragen.
4. Die Fuge sollte innerhalb von 5 min „weiterverarbeitet“ werden, um einen guten Kontakt zwischen Dichtmittel und der Oberfläche zu gewährleisten. Das Bearbeiten des Dichtmittels ergibt ein glattes, professionelles Finish. Nicht ausgehärtetes Material kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
5. Den Motor mit niedriger Drehzahl warmlaufen lassen. Dadurch härtet das Produkt aus und bildet eine gasdichte Dichtung.



## Technische Informationen

<b>Basis:</b>	Modifiziertes Silikatzement
<b>Konsistenz:</b>	Paste
<b>Farbe:</b>	Beige
<b>Nettogewicht:</b>	270 g
<b>Lagerfähigkeit:</b>	18 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	3214 1010
<b>VOC:</b>	0 g/l

---

<b>Aushärtungsmechanismus:</b>	Luft und Hitze
<b>Spez. Dichte:</b>	1,8 g/ml
<b>Hautbildungszeit:</b>	5 min (20° C / 50% RL)
<b>Verarbeitungszeit:</b>	< 5 min (20° C / 50% RL)
<b>Aushärtungsgeschwindigkeit:</b>	teilweise ausgehärtet (Lufttrocken) 2 Stunden Vollständige Aushärtung (200° C) 2 Stunden
<b>Shore A:</b>	90
<b>Schrumpfung:</b>	ca. 21%
<b>Fugenbewegung:</b>	ca. 3%
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-50° C bis +1500° C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.