KENT

Transparent Waxcoat

Eine Beschichtung auf Wachsbasis, die ausgezeichneten Korrosionsschutz für schwer zugängliche Bereiche, Hohlräume oder Oberflächen, die Rostschutz benötigen, bietet.

Eigenschaften & Vorteile

- Ausgezeichneter Korrosionsschutz – zuverlässiger Schutz vor Umwelteinflüssen
- Mit Selbstheilungseffekt – füllt durch Steinschläge verursachte Krater eigenständig wieder auf
- Sehr gute Kriecheigenschaften – kriecht in schwer zugängliche Bereiche und hinterlässt einen Schutzfilm
- Geruchsarm – angenehm für den Anwender
- Tropffest nach 1 Stunde – sichere, zuverlässige Anwendung
- Ausgezeichnete Haftung – eignet sich für den Einsatz am ganzen Fahrzeug

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86160	Transparent Waxcoat	TWB	1 Liter Dose
86161	Transparent Waxcoat	TWA	500 ml Sprühdose
84900	Verlängerungsschlauch mit Metallspitze, 60 cm		

Anwendung

Hohlraumwachs für Fahrzeugbereiche wie Tür, Motorhaube, Querträger, Verstärkungen etc. Weitere Einsatzbereiche: Busse, Anhänger, Caravans, Wohnmobile und allgemeine Metallarbeiten.

Gebrauchsanweisung

1. Transparent Waxcoat vor Gebrauch gut schütteln.
2. Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Rost und Fett sein, falls erforderlich mit KENT Acrysol reinigen.
3. Transparent Waxcoat **flüssig** mit einer Airless Spritzpistole, einer Druckluftpistole oder einer Druckbecherpistole mit einem Luftdruck von 3 bis 6 bar auftragen. Der Auftrag kann auch mit einem Pinsel oder durch direktes Eintauchen des Werkstücks in die Flüssigkeit erfolgen.
4. Transparent Waxcoat **Aerosol** in gleichmäßigen Zügen auftragen, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist.

Hinweise / Tipps

Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen unter +10 ° C und + 30 ° C gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

KENT

Technische Informationen

Farbe:	transparent (milchig)
Lagerfähigkeit:	24 Monate (bei 10° C bis 30° C)
Zolltarifcode:	3824 90 97
VOC (flüssig):	499 g/l
VOC (Aerosol:	560 g/l

Dichte:	0,85 kg/l (flüssig), 0,72 kg/l (Aerosol)
Viskosität (flüssig):	DIN 53211 Auslaufbecher 4 mm 20-30 Sekunden
Trocknungszeit (flüssig):	100 Mikron nach 105 min handtrocken, nach 5 Stunden durchgehärtet)
Trocknungszeit (Aerosol):	100 Mikron nach 105 min handtrocken, nach 3,5 Stunden durchgehärtet)
Temperaturbeständigkeit:	-25° C bis + 180° C (ausgehärtet)
Biegeprüfung (DIN 53152 / +70° C):	keine Risse, kein Haftungsverlust
Biegeprüfung (DIN 53152 / -30° C):	keine Risse, kein Haftungsverlust

Salzsprühtest (DIN50021 Ri 0):	flüssig > 1000 Stunden bei 100µ Trockenschicht
	Aerosol > 720 Stunden bei 50µ Trockenschicht
Ausgehärtet Beständig gegen:	Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leicht Basen & Säuren

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Straße 334-336, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203/607 17 -0
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.