



Underbody & Stone-Chip Coating

Ein Steinschlag- und Korrosionsschutz auf Wasserbasis, der einen abriebfesten, elastischen Film bildet.



Eigenschaften & Vorteile

- Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz – zuverlässiger, langanhaltender Schutz
- Zur Nachbildung der meisten OEM-Strukturen – professionelle Reparatur
- Mit allen gängigen Autolacksystemen überlackierbar – keine Reklamationen
- Frisches Material lässt sich mit warmem Wasser entfernen – kein Lösemittel erforderlich
- Kein Anschleifen vor dem Überlackieren erforderlich – spart Zeit

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86374	Underbody & Stone-Chip Coating	WUBC	1000 g Dose

Anwendungsbereiche

KENT Unterboden- & Steinschlagschutz auf Wasserbasis bildet eine elastische Schutzschicht gegen Korrosion, Steinschlag und Salz. Das Produkt ist mit allen gängigen Autolacksystemen überlackierbar und dank der lösungsmittellarmen Formulierung auch umweltfreundlich.

Anwendbar auf Epoxy Grundierungen, Polyurethan Füllern, ausgehärteten Lacken und direkt auf Blech. Für optimale Ergebnisse sollte das Produkt eine Temperatur von ca. 20°C haben.

Frisch aufgetragenes Material erscheint zunächst dunkel-grün. Während der Trocknungsphase wechselt die Produkt-farbe, ein guter Indikator für die Durchtrocknung, von dunkelgrün zu schwarz.

Bitte beachten:

Nicht in Bereichen mit Luftfeuchtigkeit > 80% anwenden.

Nicht zur nass-in-nass Verarbeitung geeignet.

Gebrauchsanweisung

1. Fett, Rost, Schmutz sowie andere Verunreinigungen entfernen. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein.
2. Dose vor Gebrauch gründlich schütteln.
3. Produkt mittels der KENT Aqua Gun (86190) oder Syphon Gun (34483) mit einem Luftdruck von 4 bis 5 bar, je nach gewünschten Finish, auftragen.
4. Nach Durchtrocknung (ca. 60 Min.), abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke, kann überlackiert werden. Optimale Ergebnisse werden bei Raumtemperatur (ca. 20°C) erzielt.
5. Frisches Material/Overspray lässt sich mit warmem Wasser entfernen, getrocknete Produktrückstände mit KENT Acrysol.

Hinweis: Durch Abstands- bzw. Druckveränderung sowie durch die Verstellung der Spritzdüse können unterschiedliche Strukturen gespritzt werden. Das Produkt ist nicht hygroskopisch, daher muss es nicht überlackiert werden.



Technische Informationen

Basis:	Wasserbasis
Farbe:	frisches Material: dunkelgrün durchgetrocknetes Material: schwarz
Lagerfähigkeit:	12 Monate (bei +10 bis +25° C, max. 60% Luftfeuchtigkeit)
Zolltarifcode:	9626 90 97

VOC:	94 g/l - 2004/42/IIIB(e)(840)94
Temperaturbeständigkeit:	-25 bis +80° C (getrocknetes Produkt)
Anwendungstemperatur:	+5 bis +30° C (optimale Ergebnisse werden bei Raumtemperatur (ca. 20° C erzielt)
Arbeitsdruck:	4-5 bar (Luftdruck/Distanz entsprechend gewünschtem Finish)
Ergiebigkeit:	6-7 m ² / l
Nass-in-nass:	nein
Durchhärtung:	nach ca. 60 min (abhängig von der Temperatur, Schichtstärke und Luftfeuchtigkeit)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.