



Quickfill

En kompakt primer/filler



Egenskaber & Fordele

- Én-komponent - Skal ikke blandes
- Højt tørstofindhold - Fylder hurtigt skaden og sparer materiale
- Fantastisk lagdybde ved hvert lag - Gode fyldnings- og opbygningsegenskaber
- Meget fleksibel – Bevæger sig med plast og metaldele
- Kompatibel med de fleste førende laksystemer baseret på opløsningsmidler - Ingen klager
- Fremragende vedhæftning på de fleste overflader - Sparer tid
- Tørre hurtigt – 20 minutter

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34363	Quickfill	QFL	500 ml aerosol

Anvendelse

Quickfill er udviklet som et hurtigt, let og sikkert alternativ til 2K primere/fillere til små reparationer.

Det giver mulighed for reparation uden at bilen skal i kabine, og da produktet er én-komponent er der intet spild.

Quickfill nedsætter forbruget af opløsningsmidler, da der ikke skal renses malerpistol. Quickfill tørre på ca. 20 minutter og gør det muligt at slibe til hurtigt inden endelig lakering.

Quickfill har en meget høj vedhæftning og fleksibilitet, hvilket gør den ideel til reparation ikke bare på stålpaneler, men også på plastikkomponenter så som kofangere og spejle.

Brugsanvisning

1. Omrystet grundigt før brug
2. Sørg for at overfladen er helt rengjort med KENT Acrysol (ABS) eller Speedy 500 (ACR).
3. Med en afstand på 20 - 30 cm påføres produktet med lette strøg, da dette giver en kortere tørretid mellem lagene og et tykkere færdigt resultat på kortere tid. Dette forebygger også at der ikke ligger opløsningsmiddel i den færdige reparation, hvilket får produktet til at boble.
4. Lad tørre i 20 minutter ved stuetemperatur.
5. Slib glat hvis dette er nødvendigt.
6. Kan overmales med de fleste førende laksystemer.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 20 90
VOC:	630g/L
Lagtykkelse:	Let 50, tung 100 mikron
Tørretid:	ca. 20 minutter
Resin base:	Akryl
Tørstofindhold:	17.6%
Anvendelsestemperatur (ideel):	+15°C til +25°C
Anvendelsestemperatur (absolut):	+10°C til +30°C
Arbejdstemperatur for tør film:	-40°C til +80°C
Teoretisk dækning (300 mikron):	2.5m ²
Resistens for benzin/diesel:	Fremragende



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 07/03/2017