

Rubber Guard

En kraftig gummihud med grov struktur, der beskytter mod korrosion og stenslag.



Egenskaber & Fordele

- Kraftigt produkt – Fremragende dækning med blot et enkelt lag
- Unik blanding af kunststoffer – Hærder og revner ikke
- Let spray påføring – Kan anvendes overalt
- Fremragende vedhæftning – Primer er ikke nødvendig
- Indeholder ikke bitumen – Misfarves ikke og revner ikke
- Bredt temperaturområde -40°C til +135°C – Tåler ekstreme forhold
- Kan overlakeres – Kompatibel med de fleste laksystemer

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
50110	Rubber Guard	SRU	577 ml aerosol

Anvendelse

Rubber Guard er udviklet som et alternativ til den type gummihud, der normalt kræver en luftdrevet pistol for påføring. Produktet kan give flere forskellige strukturer alt efter lagenes tykkelse og påføringsafstand. Den er specielt god til at efterligne de ru overflader, der findes på underkanten af både front- og sidepaneler på mange biler.

Rubber Guard er også fremragende til at dække svejsereparationer, og modstår de barske omgivelser, der findes i hjulkasser og på undervogn.

For sikker overlakering, påfør flere lag og lad produktet dampe af mellem hvert lag.

Brugsanvisning

1. Fjern rust, snavs, olie og anden forurening. Overfladen skal være ren og tør.
2. Rystes grundigt indtil blandedkuglen er løs. Derefter rystes i yderligere omkring et minut. Gentag omrystning efter ét minuts arbejde.
3. Hold spraydåsen ca. 30 cm fra overfladen og spray med fejende bevægelser for opbygning af tynde lag. Lad hvert lag tørre før et nyt påføres.
4. Efter brug rengøres spraydysen ved at vende spraydåsen på hovedet og spraye indtil dysen er ren.
5. Rens eventuelt overskydende produkt af med KENT Acrysol (ABS).
6. Skal der lakeres, skal Rubber Guard være helt tør før der påføres lak (minimum 2-3 timer, helst et døgn).



Teknisk information

Beskrivelse:	Rubber Guard Aerosol
Indhold:	577 ml
Farve:	Sort
Lagerholdbarhed:	24 måneder
VOC:	555 g/L
Toldtarifnummer:	3210 00 0000
Lagtykkelse:	100-125 micron
Våd på våd:	Nej
Arbejdstemperatur:	5 > 35°C
Kunststof:	Syntetisk gummi
Temperaturområde:	-40°C til +135°C
Overlakering:	Ja, men produktet skal være fuldt hærdet (minimum 2-3 timer, helst et døgn)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 02/03/2017