



Etch Primer

Etch Primer er en chromat-fri etch primer, der er klar til brug. Produktet anvendes til priming af rene metalflader og forbedrer vedhæftningen af lak og beskytter stål mod rust.



Egenskaber & Fordele

- 1K – Skal ikke blandes.
- Fremragende vedhæftning på de fleste metaloverflader – Alsidigt produkt.
- Kompatibel med de fleste førende laksystemer – Sikker i brug, ingen klager.

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
83270	Etch Primer	EP	450 ml aerosol

Anvendelse

KENT Etch Primer indeholder større mængder zinkfosfat for at give fremragende korrosionsresistens. Produktet anvendes til priming af rene metaloverflader, for at forbedre lakvedhæftning og forhindre stål i at ruste.

KENT Etch Primer kan påføres på rent stål, aluminium, galvaniseret og zinkbelagt stål, fuldt hærdet lak, polyesterfiller og G.R.P.

Brugsanvisning

1. Rens og affedt overfladen grundigt med en egnet rensesvæske, f.eks. KENT Acrysol.
2. Slib vådt eller tørt med korn P280 – P320.
3. Afrens og affedt igen.
4. Spraydåsen omrystes grundigt i mindst 2 minutter.
5. Påfør 1-2 tynde lag.
6. Lad produktet afdampe 3-5 minutter mellem hvert lag.
7. Lad tørre i 10-20 minutter før overlakering.

NB! Tørretiden afhænger af lagtykkelse, luftfugtighed og temperatur. Bedste resultat overlakeres indenfor 1 time.



Teknisk information

Base:	Modificeret epoxy
Konsistens:	Aerosol
Farve:	Lys grå
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 9091
VOC:	675 g/l

Arbejdstid:	-
Blandingsforhold:	-
Fortynder:	-
Påføringsafstand:	~25 cm
Tørretid	10 - 20 min. (20°C/50%RH) afhængigt af lagtykkelse
Tør lagtykkelse:	15 - 20 mikron
Dækning:	~3.5m ² pr. aerosol
Antal lag:	1 - 2 lette lag
Tørretid mellem lag:	3 - 5 min.
Afsluttende tørretid:	10 - 20 min. (afhængigt af temperatur og lagtykkelse)
Vådt-i-våde:	Nej
Salt spray test:	> 400 timer (ASTM B117-11)
Anvendelsestemperatur:	+10°C til +30°C
Temperaturresistens:	Til +80°C maks.
Vægtfylde:	~1.0 g/ml
Tørstofindhold:	15.78%



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 24/03/2016