



Expanding Foam

En 2K polyuretan skum, der udvider sig med ratio ca. 10 til 1 og danner en hård skum med lukket cellestruktur.



Egenskaber & Fordele

- Hærder hurtigt – Sparer tid
- Flydende under ekstrudering – Trænger ind på svært tilgængelige områder
- Let at anvende – Kræver ingen særlig uddannelse
- Lav vandgennemtrængning – Velegnet til udvendige applikationer
- Kan overlakeres – Kvalitetsfinish

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
84508	Expanding Foam – Hvid	EFWS	50 ml dobbeltpatron
84511	Expanding Foam – Grå	EFGS	50 ml dobbeltpatron
84004	Mixer Tips	PRMII	6 stk. i pose
84005	Application Gun	PRGII	1 stk. pistol til dobbeltpatron

Anvendelse

KENT Expanding Foam kan anvendes på rene og tørre overflader for at isolere, fylde, forsegle, stoppe luftindtrængen og reducere vibrationer. Produktet klæber til næsten alle materialer undtagen overflader med silikone, teflon eller overflader forurenede med olie eller fedt.

Typiske anvendelsesområder er:

- Fylder revner og hulrum i biler
- Isolering
- Udfyldning af hulrum i både, jetski og surfboards
- Kølebiler
- Støjreduktion

Udviklet til alle applikationer, hvor et komplet og pålideligt system er ønsket. KENT Expanding Foam ekspanderer og bliver fingertørt i løbet af 90-120 sekunder. Produktet er fuldt hærdet efter 1 time.

Brugsanvisning

1. Før montering af blandespids fjernes hættten, og patronen afbalanceres ved at holde pistolen lodret ned og trykke indtil en perle af begge komponenter er synlige.
2. Montér blandespidsen på patronen og tryk produktet ud. De første 5 cm produkt kasseres.
3. Påfør Expanding Foam direkte på det ønskede område.
4. Efter brug, kasseres patron og blandespids. Hvis der stadig er produkt tilbage, kasseres blandespidsen og sæt låget tilbage på patronen. Gentag trin 1-3 næste gang patronen tages i brug.



Teknisk information

Basismateriale:	2K polyuretan skum
Konsistens:	Tyktflydende
Kan overlakeres:	efter 24 timer
Klæbefri:	90-120 sekunder
Hærdetid:	1 time (Fuldt hærdet)
Temp.resistens:	-36°C til 100°C
Flammepunkt:	180°C
Lagerholdbarhed:	15 måneder
VOC:	0 g/l
Toldtarifnummer:	3506 1000
Ekspanderingsration:	10:1

Produktet indeholder >0,01% diisocyanater. Fra 24. august 2023 er tilstrækkelig træning påkrævet før industriel eller professionel anvendelse.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 13/01/2023