



Proseal 303

MS polymer sprøjte- og penselsealer udviklet til forsegling af lister, støjreducerende coating og OEM stenbeskyttelse af karme, undervogn og hjulkasser. Kompatibel med førende autolaksystemer.



Egenskaber & Fordele

- Indeholder ikke isocyanater eller opløsningsmidler
- Middel viskositet – Genskaber den glatte OEM struktur
- God sprøjteevne - Nem at anvende, præcis påføring
- Fremragende finish struktur - Genskaber OEM finish
- Relativt hurtig skinddannelse / hærdetid – Kan håndteres og overlakeres efter kort tid
- God lakvedhæftning med alle førende laksystemer

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
85119	Proseal 303 Sort	KPS303B	290 ml patron
85616	Proseal 303 Grå	KPS303G	290 ml patron
85473	Proseal 303 Beige	KPS303	290 ml patron
86916	Proseal 303 Hvid	KPS303W	290 ml patron
84325	Multi Gun	KMG	1 stk.
84788	Multi Gun Nozzles		10 runde og 10 rektangulære spidser
86667	Ribbed Seam Nozzle		12 stk.

Anvendelse

Proseal 303 er udviklet til at imødekomme kravet om genskabelse af den særlige OEM finish, fra en stor del af bilproducenterne. Sammen med Multi Gun, kan der skabes en række forskellige finishes til efterligning af de eksisterende finishes på f.eks. VW, Citroën, Renault og mange andre bilmærker fra Fjernøsten. Anvendelsesområderne er generelt omkring bagagerum, bagpaneler og omkring de forreste fjederbenstærke. Den sorte version er ideel hvor overlakering ikke er nødvendig, f.eks. på undervogn og i hjulkasser.

Proseal 303 kan også anvendes som en almindelig sealer, om end med en højere viskositet end Proseal 404.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner og lad tørre.
2. Påfør Proseal 303 med KENT Mult Gun, juster trykket så det passer til opgaven (se brugsanvisning til pistolen).
3. Kan overlakeres efter skinddannelse (efter 15 minutter under normale forhold). Skal overlakeres indenfor 4 timer.



Teknisk information

Base:	MS Polymer lim / sealer
Konsistens:	Glat pasta med lav viskositet
Farve:	Sort / Grå / Beige / Hvid
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3214 10 10
VOC:	32 g/l

Hærdemekanisme:	Fugt	Grøn styrke:	-
Vægtfylde:	1.6 g/ml	Trækstyrke (100%):	1.4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Viskositet:	Ca. 200 Pa.s	Trækstyrke (ved brud):	1.7 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Skinddannelse:	Ca. 15 min. (20°C/50%RH)	Forlængelse ved brud:	150 % (DIN 53504/ISO 37)
Åbningstid:	Ca. 15 min. (20°C/50%RH)	Forskydningsstyrke:	-
Hærdning @ 24 timer:	3 mm (20°C/50%RH)	Rivstyrke:	-
Shore A:	Ca. 50 (DIN 53505)		
Volumenændring:	<3% (DIN 52451)		
Anvendelsestemp.:	+5°C til +35°C		
Temperaturresistens:	-40°C til +120°C (Maks. 180°C i ½ time)		



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 25/11/2022