



Rotabond Hi Tack

En højtydende, 1K MS Polymer lim og sealer med fremragende grøn styrke og hurtig vedhæftning.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende grøn styrke – Hurtig indledende vedhæftning
- Indeholder ikke opløsningsmidler og isocyanater – Sikker i brug
- Kraftig sealer – Løber ikke og synker ikke
- Permanent helt fleksibel – Krymper og krakelerer ikke og bliver ikke hård
- Trækker ikke tråde – Ren påføring og finish af høj kvalitet
- Våd / tør anvendelse – Sparer tid

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85608	Rotabond Hi Tack	RBHT	290 ml patron

Anvendelse

Rotabond Hi Tack er en alsidig sealer og yderst fleksibel lim. Produktet hæfter på primede, lakerede og bare metalflader, zink coating, aluminium, træ og de fleste plasttyper. Rotabond Hi Tack limer på metal, glas, træ, de fleste plasttyper, glasfiber, gummi, keramik, beton, mursten og polystyren.

Produktet har fremragende UV resistens.

Rotabond Hi Tack kan anvendes til fastgøring af alle former for vandret og lodret støtte. Vedhæftning på alle overflader (træ, beton, sten, metal, glas, gips, etc.). Fastgøring af paneler, isoleringsplader, gipspaneler, tung MDF, skilte, rammer, glas, fliser (større områder), etc.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladerne med Soft Surface Cleaner og lad tørre.
2. Påfør Rotabond Hi Tack efter behov.



Teknisk information

Konsistens:	Glat pasta, medium til høj viskositet
VOC:	0 g/L
Toldtarifnummer:	3214 90 90
Hærdemetode:	Fugt
UV og vejrræsistens:	Meget god
Shore A:	60 DIN 53505
Skinddannelse:	Efter ca. 5 minutter (20°C / 50%RH)
Vægtfylde	1.34g/ml
Krympning	<3% DIN 52451
Grøn Styrke:	2000 Pa
Trækstyrke ved brud:	4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Trækstyrke 100%:	2.8MPa (DIN 53505)
Forskydningsstyrke:	2.8MPa (DIN 53283/ASTM D 1002)
Rivstyrke:	25N/mm (DIN 53515/1S034)
Forlængelse ved brud:	350% +/-50% ISO 37
E-Modulus (10%):	6.2 MPa (DIN 53504/1S0 37)
Anvendelsestemperatur:	+5°C til +35°C
Temperaturresistens:	-40°C til +120°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 29/07.2019