



Rust Converter

En mineralisk syrefri rustbehandling, specielt udviklet til at neutralisere korrosion på jernholdige metaller og komponenter. Produkter virker også som en primer coating, klar til overlakering efter ønske.



Egenskaber & Fordele

- Gifrfri, vandbaseret emulsion til behandling af rustne overflader
- Neutraliserer korrosionsprocessen – Efterlader en hårdfør uopløselig akrylcoating efter hærdning
- Let at påføre med pensel, rulle eller endda sprayhåndtag p.g.a. den lave viskositet
- Selv primende – kompatibel med de fleste laksystemer
- Næsten ingen forberedelse af overfladen er nødvendig – Kan også påføres på fugtige overflader
- Hård, uopløselig i vand, hydrofob film, der beskytter behandlede overflader mod vejrlig

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86277	Rust Converter	86277	500 ml flaske

Anvendelse

Kan anvendes hvor en fin finish ikke er nødvendig efter korrosionsbehandling med Rust Converter. F.eks.: Biler, trailere, landbrugsmaskiner, erhvervskøretøjer (f.eks. saltspredere), tunge entreprenørmaskiner, metalkonstruktioner, rækværk, tankhulrum både til ballast og cargo, broer, vindueskarmer, boreplatforme, stålskrog på både og skibe, pontoner, luger – Alle sektorer, der anvender metaldele i oxiderende eller saltholdige områder, eller hvor de skal beskyttes mod rust.

Brugsanvisning

1. Overfladen skal være helt fri for olie, fedt, løst rust eller lakrester. Salt skal fjernes med sæbe eller blot rent vand.
2. Påføres med pensel, rulle eller sprayhåndtag. Sørg for at alle rustangrebne flader er dækket. Afhængigt af overfladens tilstand, kan op til 3 lag være nødvendige for at sikre komplet dækning og behandling (vent mindst en time mellem hvert lag).
3. Når Rust Converter kommer i kontakt med rust, begynder væsken at danne en blå film efterhånden som der dannes en stabil, jernholdig, organisk coating.
4. Overfladen er fingertør efter 15-45 minutter. Lad ikke overfladen blive fugtig mens den tørrer. Lad tørre i mindst 24 timer før der overlakeres. En påføring af et vådt lag på 50-100 mikron, bør dække 10-15 m² pr. liter produkt. Test altid for kompatibilitet før brug.
5. Rengør pensel, rulle eller sprayhåndtag med vand efter brug.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3209 1000
Anvendelsestemperatur:	5-35°C
VOC:	36 g/l
Udseende:	Hvid væske
Temperaturre Resistens:	- 50°C til + 50°C for hærdet lag (intet flammepunkt)
Opbevaringstemperatur:	+ 10°C til + 35°C (beskyttet mod frost)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV:23/03/2017