



Waterbased Underbody & Stone Chip Coating

Vandbaseret stenslags- og korrosionsbeskyttelse, der danner en beskyttende og elastisk belægning.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning og korrosionsbeskyttelse – Yderst slidstærk
- Genskaber de fleste typer OEM finish – Professionel reparation
- Kan overlakeres med de fleste laktyper – Ingen klager
- Friskt påført materiale kan fjernes med varmt vand – Brug af opløsningsmidler er ikke nødvendigt
- Det er ikke nødvendigt at slibe overfladen før lakering – Sparer tid

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|---------|---|-----------|----------------|
| 86374 | Waterbaset Underbody & Stone Chip Coating | WUBC | 1 liter flaske |

Anvendelse

KENT Waterbased Underbody & Stone Chip Coating giver en elastisk film, der beskytter mod korrosion, stenslagsskader og salt.

Produktet er kompatibelt med de fleste typer autolak, og kan påføres på epoxy primer, polyuretan filler, hærdet lak og bart metal.

Det rå produkt er grønt og skifter til sort ved hærdning. Dette viser tydeligt hærdeprocessen.

Anvend aldrig ved luftfugtighed højere end 80%.

Anbefales ikke til vådt-i-vådt.

Brugsanvisning

1. Fjern rust, snavs, fedt og anden forurening. Overfladen skal være ren og tør.
2. Flasken omrystes grundigt før brug.
3. Påfør med KENT Aqua Gun (86190) eller Shutz Gun (34483) med tryk på 4-5 bar. Juster lufttryk og afstand for at opnå den ønskede finish.
4. Kan overlakeres efter ca. 60 minutter, afhængigt af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Bedste resultat opnås ved stuetemperatur.
5. Friskt påført produkt kan fjernes med varmt vand, hærdet produkt med KENT Acrysol.



Teknisk information

Generel information

| | |
|-------------------------|---|
| Konsistens: | Væske |
| Farve: | Grøn / Sort |
| Lagerholdbarhed: | 12 måneder (ved 10-25°C; luftfugtighed maks. 60%) |
| Toldtarifnummer: | 39269097 |
| VOC: | 94 g/ L - 2004/42/II(B)(e)(840)94 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Åbningstid: | Ikke relevant |
| Blandingsforhold: | Ikke relevant |
| Fortynder: | Ikke relevant |
| Arbejdstryk: | 4 – 5 bar (juster lufttryk og afstand for at opnå den ønskede finish) |
| Dækning: | 6 -7 m ² / L |
| Fuldt hærdet: | Efter ca. 60 min. (afhængigt af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse) |
| Vådt-i-vådt: | Nej |
| Anvendelsestemperatur: | 5°C – 30°C (bedste resultat opnås ved stuetemperatur) |
| Temperaturresistens: | -25°C op til +80°C (for hærdet produkt) |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 14/10/2020