



# PREMIUM PU REPAIR 1.5 MINUTES

En ekstremt hurtigthærdende strukturel 2K polyurethan lim, der er let at anvende. Specielt udviklet til små, hurtige og slidstærke limopgaver og reparationer på plast og en lang række andre materialer.



## Egenskaber & Fordele

- Hæfter på de fleste typer plast, metal, træ, etc. - Universalprodukt
- 1,5 minutters åbningstid - Hurtigthærdende
- Fremragende fyldegenskaber – Synker ikke under hærkning
- Bobler ikke op under hærkning – Glat finish
- Skaller ikke af – Let at slibe
- Fremragende fleksibilitet – Krakelerer ikke
- Ekstremt små blandespidsler – Mindre produktspild

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86431	Premium PU Repair	PPR90	50 ml dobbeltpatron + 2 blandespidsler
86392	Blandespidsler	TPRN6	6 blandespidsler i pose
86393	Blandespidsler	TPRN50	50 blandespidsler i pose
85004	Påføringspistol	PRGII	1 stk.

## Anvendelse

Premium PU Repair 1,5 minut gør det muligt at lave små reparationer på kort tid, så som opfyldning af revner, huller eller ridser, men også mindre monteringsopgaver er muligt. Binder på de fleste typer plast, metal, træ, etc.

## Brugsanvisning

1. Rengør reparationsområdet med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner og lad tørre.
2. Med en sliberondel våd/tør korn 80 slibes reparationsområdet.
3. Rengør reparationsområdet igen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner og lad tørre.
4. På plast der kan være svær at lime anvendes KENT Plastic Adhesion Promoter i flere tynde lag på kryds og tværs på begge sider af reparationen og lad tørre.
5. Læg den åbne patron i pistolen og tryk indtil limen begynder at flyde fra begge kamre. Montér blandespidsen på patronen. Pres 2-3 cm lim ud og kassér dette, og gå direkte til reparationen. Produktet i blandespidsen bliver meget svær eller umuligt at presse ud efter 45 sekunder. Hvis dette sker, monteres en ny blandespids.
6. Ved samling af komponenter, skal delene samles og påføres et jævnt tryk indenfor 60-80 sekunder. Fikseringstid er ca. 5 minutter ved 23°C, hvorefter trækstyrke på 1,5 N/mm<sup>2</sup> er opnået. Ved reparation af revner eller ridser, spredes en limperle ud over revnen indenfor 60-80 sekunder med en lagtykkelse på max. 3-4 mm. Jo tyndere lag, des langsommere vil produktet hærde.
7. Efter 5-10 minutter afhængigt af temperatur, kan reparationen slibes til en blød finish. Undgå for høj slibehastighed og vær forsigtig så plasten ikke overophedes.
8. Vent 1 time ved 23°C mellem reparation og overlakering. Ventetiden forlænges ved lavere temperatur.
9. Fjernelse af Premium PU Repair 1,5 minut – Ikke hærdet produkt kan fjernes fra værktøj og udstyr med KENT Acrysol. Indenfor den første time, kan reparationen kradses af. Når produktet er fuldt hærdet, er det næsten umuligt at fjerne.

NB! Hærkning kan gøres langsommere ved at påføre produktet i tyndere lag. Hærdetid varierer i forhold til temperatur (koldt = langsommere / varmt = hurtigere). Den åbne patron skal altid opbevares med blandespidsen på.



## Teknisk Information

<b>Base Part A:</b>	Reaktiv polyolblanding
<b>Base Part B:</b>	Reaktiv isocyanatpræpolymer
<b>Konsistens:</b>	Pasta der ikke synker
<b>Farve:</b>	Sort (Part A og B blandet)
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3506 9900
<b>VOC:</b>	0 g/l

<b>Hærdemekanisme:</b>	Fugt	<b>Green strength:</b>	Ikke bestemt
<b>Vægtfylde:</b>	Part A: 1.21 g/ml Part B: 1.28 g/ml	<b>Trækstyrke:</b>	23 MPa (ISO 527)
<b>Skinddannelse:</b>	-	<b>Trækstyrke (ved brud):</b>	Ikke bestemt
<b>Åbningstid:</b>	90 sekunder (23°C)	<b>Forlængelse fed brud:</b>	55% (ISO 527)
<b>Fiksering:</b>	ca. 5 min.. (23°C)	<b>Forskydningsstyrke:</b>	Ikke bestemt
<b>Slibning:</b>	ca. 10-15 min. (23°C)	<b>Rivstyrke:</b>	Ikke bestemt
<b>Fuldt hærdet:</b>	24 timer (23°C)	<b>Krystallisering:</b>	65°C
<b>Shore D:</b>	63 (ISO 868)		
<b>Volumenændring:</b>	Ikke bestemt		
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	+10°C til +30°C		
<b>Temperaturresistens:</b>	- 30°C til +100°C		

<b>Kemisk resistens</b>		<b>Vand:</b>	Fremragende
<b>Svovlsyre 24%:</b>	God (batterisyre)	<b>Saltvand:</b>	Fremragende
<b>Saltsyre 37%:</b>	Rimelig / god	<b>Bremsevæske:</b>	Meget god
<b>Ketoner:</b>	Rimelig	<b>Motorolie:</b>	Fremragende
<b>Diesel:</b>	Fremragende		
<b>Benzin:</b>	Fremragende	Denne information er kun tænkt som reference. Limen er testet i laboratorie, og dens ydeevne afhænger helt af det specifikke kemikalie, overfladen der limes på, forberedelse af overfladen og arbejdsforhold under arbejdet.	
<b>Alkohol:</b>	Fremragende		
<b>Glykol:</b>	Fremragende		

Produktet indeholder >0,01% diisocyanater. Fra 24. august 2023 er tilstrækkelig træning påkrævet før industriel eller professionel anvendelse.



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenturope.com](mailto:kentsales.denmark@kenturope.com)

Rev: 13/01/2023