



Proseal 404

MS Polymer baseret sprøjtesealer udviklet til karosserisealing, støjdempende coating og OEM stenslagsbeskyttelse på karme, undervogn og hjulkasser. Kompatibel med førende laksystemer.



Egenskaber & Fordele

- Indeholder ikke isocyanater og opløsningsmidler
- Medium til lav viskositet – Genskaber en glat OEM struktur på karme
- God sprøjteevne – Let at påføre med kun lidt eller ingen stænk
- Fremragende struktur – Genskaber OEM finish
- Relativ hurtig skindannelse / hærdetid – Kan overlakeres og håndteres i løbet af kort tid
- God vedhæftning med førende laksystemer

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86498	Proseal 404 Sort	KPS4B	290 ml patron
86499	Proseal 404 Grå	KPS4G	290 ml patron
86917	Proseal 404 Hvid	KPS4W	290 ml patron
84325	Multi Gun	KMG	1 stk.
84788	Spidser (kun til punktsealing)		10 runde + 10 rektangulære spidser
86667	Ribbed Seam Nozzle		12 stk.

Anvendelse

Proseal 404 er udviklet for at imødekomme krav fra pladeværksteder til genskabelse af den specielle finish på sprøjtesealer, som anvendes af OEM i fremstilling af mange biltyper. Sammen med Multi Gun er det muligt at genskabe en lange række overflader, for at matche den originale finish på Volkswagen, Citroen, Renault og mange biler fra Fjernøsten.

Anvendelsesområderne omfatter blandt andet karme, bagagerum, bagpaneler og rundt om de forreste fjederbenstårne. Den sorte er ideel til mange applikationer hvor overlakering ikke er nødvendig, f.eks. undervogn og hjulkasser.

Proseal 404 kan desuden anvendes som en universal sealer, om end med en noget lavere viskositet end Proseal 303, hvilket gør den ideel til områder, hvor en laver tætningsstreng er påkrævet, f.eks. til visse dørpaneler.

NB! Påfør lak i henhold til brugsanvisning fra lakleverandøren. En kompatibilitetstest anbefales. KENT Epoxy Primer, KENT Graphene Primer eller KENT Ultrafill 3 kan anvendes som barriere før lakering (følg brugsanvisning på vores TDS).

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner og lad tørre.
2. Påfør Proseal 404 med KENT Mult Gun, juster trykket så det passer til opgaven (se brugsanvisning til pistolen).
3. Kan overlakeres efter skinddannelse (efter 30 minutter under normale forhold). Skal overlakeres indenfor 4 timer, går der længere tid skal Proseal slibes let før overlakering.



Teknisk Information

Base:	MS Polymer baseret lim / sealer
Konsistens:	Glat pasta med lav viskositet
Farve:	Sort / Grå / Hvid
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3214 10 10
VOC:	0 g/l (Sort & Grå) / 32 g/l (Hvid)

Hærdemetode:	Fugt	Green strength:	ca. 35 Pa
Vægtfylde:	1.4 g/ml	Trækstyrke (100%):	1.1 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Skinddannelse:	ca. 30 min. (20°C/50%RH)	Trækstyrke (at break):	1.5 MPa (DIN 53504/ISO 37)
åbningstid:	ca. 15 min. (20°C/50%RH)	Forlængelse ved brud:	175% (DIN 53504/ISO 37)
Hærdning @ 24 timer:	2 mm (20°C/50%RH)	Forskydningsstyrke:	ca. 1,1 MPa
Shore A:	ca. 45 (DIN 53505)	Tear propagation:	ca. 6 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Ændring i volumen:	<4% (DIN 52451)	E-Modulus (10%):	ca. 3.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Påføringstemperatur:	+5°C til +35°C		
Temperaturresistens:	-40°C til +100°C		



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 04/11/2022