



Super Bond Flex

En sort, gummiforstærket sekundlim med høj styrke til fleksible materialer.



Egenskaber & Fordele

- Gummiforstærket – Ideel til reparationer, der skal forblive fleksible
- God slagstyrke – Modstår slag og vibrationer
- Drypper ikke – Til anvendelse på lodrette overflader
- Stærke egenskaber – Høj træk- og forskydningsstyrke
- Ikke-blomstrende – Perfekt finish på synlige reparationer
- Unik emballage – Skruelåg med anti-tilstopning og tyndvægget flasket for let dosering



Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86517	Super Bond Flex	KSBF	20 g flaske

Anvendelse

Super Bond Flex er en hurtigt hærdende, gummiforstærket cyanoakrylat lim. Produkter er udviklet til stærke, fleksible reparation på materialer som f.eks. læder, gummi og andre materialer der bøjes eller drejes lidt. Flexibiliteten giver også en god slagstyrke, hvilket er ideelt til reparationer der udsættes for vibrationer og slag, f.eks. emner nær maskiner, motorer og pumper.

Den høje viskositet sikrer også minimal drypning ved anvendelse på lodrette flader, og bedre fyldevne ved reparation af mindre revner og huller. Påfør Super Bond Activator for at hærde blotlagt lim.

Super Bond Flex er ikke-blomstrende og lugtfri og er derfor velegnet til kosmetiske reparationer og ved anvendelse i dårligt ventilerede områder.

Brugsanvisning

1. For at opnå bedste resultat, skal emnerne være helt rene, fri for snavs, voks, olie, etc. Brug KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
2. Påfør en sparsom mængde lim på den ene overflade.
3. Læg emnerne sammen omgående. Sørg for at delene ligger som de skal.
4. Pres emnerne hårdt sammen for at limen spredes til en tynd film.
5. Rør ikke emnerne mens limen hærdner (det tager normalt et par sekunder).
6. Overskydende lim kan fjernes med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
7. Sørg altid for at rengøre limspidsen og sætte låget rigtigt på efter brug.

Brug en Super Bond Activator for forbedret limstyrke, f.eks. materialer der er svære at lime på, eller for at fremskynde hærdeprocessen. Se teknisk datablad for brugsanvisning for aktivator.



Teknisk information

Base:	Ethyl Cyanoakrylat
Konsistens:	Gel
Farve:	Sort
Lagerholdbarhed:	12 måneder (forlænget holdbarhed og beskyttelse mod luftindtrængning ved opbevaring mørkt og tørt ved 5°C. Før anvendelse skal det uåbnede produkt få stuetemperatur for at opnå optimal limstyrke).
Toldtarifnummer:	3506 10 00
VOC:	20 g/l
Certifikater:	Food – NSF P1 159314

Hærdemekanisme:	Fugt	Trækstyrke:	
Vægtfylde:	1.06 g/ml	Stål:	N/C
Viskositet (Brookfield):	1000-3000 mPa.s	EPDM:	N/C
Hårdhed:	Rockwell M58	Neopren:	N/C
Temperaturresistens:	-40°C til +105°C	Nitrilgummi:	N/C
Max. mellemrum udfyld:	max. 0.2 mm		
Vedhæftningstid:		Forskydningsstyrke:	
Stål:	< 70 sekunder	Stål:	N/C
Aluminium:	N/C	Aluminium:	N/C
EPDM:	N/C	Nitrilgummi:	N/C
Neopren:	N/C	Polycarbonat:	N/C
Nitrilgummi:	< 40 sekunder	ABS:	N/C
Træ (balsa):	N/C		
ABS:	< 40 sekunder		
Polycarbonat:	N/C		
Læder:	N/C		
Pap:	N/C		
Fuld vedhæftning:	24 timer		

En tynd limstreng giver kortere hærdetid . Større mellemrum der skal udfyldes giver længere hærdetid. Høj relativ luftfugtighed giver hurtigere hærdetid.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 11/07/2019