

Screenfix 150

Screenfix 150 er en isocyanat-fri, højmodulær, lavt elektrisk ledende, rudelim med 150 minutters køretid for biler med dobbelt airbag..



Egenskaber & Fordele

- 1k lim – Let at anvende med luft- eller håndpistol
- Produktet skal ikke opvarmes – Mere fleksibel anvendelse uden spild af tid
- System uden primer – Der spildes ikke tid på primer og aktivator
- Crash testet i henhold til FMVSS 212 – Gennemtestede egenskaber
- 150 minutters køretid med 2 airbags – Ekstrem kort køretid giver mulighed for rudeskift mens kunden venter
- Høj styrke inden hærdning (green strength) – Fiksering er ikke nødvendig
- God dielektrisk modstand – Velegnet til moderne ruder med integreret antenne
- Indeholder ingen isocyanater – Ingen sundhedsfarer – Sikker i brug

| Varenummer | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 88150 | Screenfix 150 | KSF150 | 290 ml patron med spids |
| 88151 | Screenfix 150 | KSF150 | 400 ml pose med spids |

Anvendelse

KENT Screenfix 150 er specielt udviklet til biler, busser og lastbiler, ideel til brug ved rudeskift af alle limede ruder. KENT Screenfix 150 er velegnet til både for-, bag- og sideruder. Limen er på grund af sine korte køretid (150 minutter) ideel til rudeskift, hvor bilen skal tilbage på vejen så hurtigt som muligt, f.eks. ved brud under kørslen eller på offentlige transportmidler, hvor det koster flere tusinde kroner i timen, når køretøjet holder stille. KENT Screenfix 150 er også en god standardlim til metal, glas, træ, de fleste plasttyper, glasfiber, gummi, keramik, beton, mursten og polystyren.

Brugsanvisning

1. Ved anvendelse af kort metode, fjernes den eksisterende lim, indtil der er en flad limstreng på ca. 4 mm højde tilbage.
2. Brug KENT Screenprep Wipe til at rengøre og forberede den keramiske kant på ruden – Sørg for at produktet afdamper fuldstændigt.
3. Påfør KENT Screenfix 150 på rudefalsen, oven på den eksisterende limstreng i en trekantet streng med 9-11 mm.
4. Den nye rude lægges i indenfor 10 minutter.
5. Fjern overskydende lim med en ren, tør klud – Brug ikke opløsningsmidler.
6. Når KENT Screenfix 150 påføres direkte på lakeret eller bart metal i henhold til lang metode, skal der altid anvendes KENT MS Prep i henhold til brugsanvisningen. Læg en trekantet limstreng, med en højde på op til 17 mm om nødvendigt.



Teknisk information

| | |
|-------------------------|--|
| Base: | MS Polymer baseret lim |
| Konsistens: | Glat pasta |
| Farve: | Sort |
| Lagerholdbarhed: | 18 måneder – patron 12 måneder – pose |
| Toldtarifnummer: | 3214 1010 |
| VOC: | 0 g/ml |

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hærdemekanisme: | Fugt | Green strength: | 300 Pa (Physical rheometer MC100) |
| Vægtfylde: | 1.5 g/ml | Trækstyrke (100%): | 2.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37) |
| Skinddannelse: | 15 min. (20°C / 50%RH) | Trækstyrke (ved brud): | 2.9 MPa (DIN 53504 / ISO 37) |
| Åbningstid: | <5 min. (20°C / 50%RH) | Forlængelse ved brud: | 250% (DIN 53504 / ISO 37) |
| Fuldt hærdet: | 24 timer | Forskydningsstyrke: | 2.4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) |
| Hærdning @ 24 timer: | 3 mm (20°C / 50%RH) | Rivstyrke: | 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34) |
| Shore A: | 60 (DIN 53505) | Elektrisk modstand: | >10 ¹¹ Ωcm (DIN 53482) |
| Volumenændring: | <3% (DIN 52451) | | |
| Anvendelsestemperatur: | +5°C til +35°C | | |
| Temperaturresistent: | -40°C til 120°C (Max 180°C i ½ time) | | |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 05/12/2016