



All-in-One

En anaerob masse med høj styrke til låsning og forsegling af gevind og flanger og udfyldning af mellemrum.



Egenskaber & fordele

- Anaerob masse med høj styrke – Et produkt med mange anvendelsesmuligheder
- Fremragende fyldevne – Op til 0,30 mm
- Høj temperaturresistens – Op til +180°C
- Øget olietolerance – Låser selv om delene ikke er helt rene
- Primerfri på aktive og passive metaller – Sparer tid på vedligehold og reparation
- Høj kemisk resistens mod de fleste industrielle væsker
- Ikke skadelig – Sikker for både bruger og miljø
- NSF P1 registreret – Kan anvendes i områder med fødevarerproduktion

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86544	All-in-One	ANA	50 ml harmonikaflaske
86545	Anaerobic Activator	ANAC	200 ml aerosol

Anvendelse

All-in-One er fremragende til reparation af slidte dele uden efterbearbejdning, f.eks. slidte sæder, nøgler, notaksler, lejer eller stifter. All-in-One kan også klare de fleste opgaver hvor flere andre anaerobe lime vil være nødvendige; fastholdelse af dele med et mellemrum eller interferens, forsegling og låsning af metalgevindfastgøring, forsegling af flade flanger og udfyldning af mellemrum op til 0,30 mm. All-in-One hærdner ved fravær af luft mellem tætsiddende metalflader – Aktive metaller så som messing og kobber, og passive metaller så som rustfrit stål, aluminium og belagte flader. Hærdetiden varierer afhængigt af overfladetype. For hurtigere hærdning anvendes KENT Anaerobic Activator. All-in-One kan anvendes på overflader med rester af skæreoile, smøremiddel og beskyttende væsker

Brugsanvisning

1. Rengør begge emner med KENT Soft Surface Cleaner.
2. Hvis det er nødvendigt, påføres KENT Anaerobic Activator på alle gevind og lad det tørre i 30-60 sekunder.
3. Påfør All-in-One på begge dele.
4. Saml delene. Bevæg ikke delene efter samling.
5. Funktionsstyrke opnås efter 3-6 timer, afhængigt af overfladetype og gevindstørrelse. Lad hærde i 24 timer for at opnå fuld styrke.



Teknisk information

Base:	Methacrylicat anaerob resin
Konsistens:	Thixotropisk væske
Farve:	Metalgrå
Lagerholdbarhed:	12 måneder (23°C)
Toldtarifnummer:	3506 99 00
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Anaerob	Kemisk resistens	
Viskositet (Brookfield):	600000- 1000000 mPa.s	Svovlsyre 24% (batterisyre):	Meget god
Vægtfylde:	1,09 - 1,11 g/ml	Saltsyre 37%:	Meget god
Max. gevind:	M20	Ketoner:	Meget god
Fyldevne:	Max. 0.30 mm	Diesel:	Meget god
Håndterbar:	10- 20 minutter *	Benzin:	Meget god
Funktionel styrke:	3 - 6 timer *	Alkohol:	Meget god
Fuld styrke:	12 - 24 timer *	Glykol:	Meget god
Brudmoment:	30 - 40 Nm *	Vand:	Meget god
Hovedmoment:	30 - 40 Nm *	Saltvand:	Meget god
Temperaturresistens:	-50°C til +180°C	Bremsevæske:	Meget god
Certifikat:	NSF P1 (155142)	Motorolie:	Meget god

* Målt på M10 x 20 – kvalitet 8.8 zink møtrik – og bolt 0.8D (uden belastning)

For en komplet oversigt kontakt venligst din KENT konsulent. Denne information er udelukkende vejledende. Alle samlinger er testet under laboratorieforhold. Limens ydeevne afhænger af de specifikke kemikalier der er testet, de materialer der limes på, overfladens forberedelse og de omgivende omstændigheder.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
 Email: kentsales.denmark@kent europe.com

Rev: 07.03.2017