



Patch 'n' Bond Universal

Håndblandbar epoxykasse til hurtig og permanent reparation af mange forskellige materialer.



Egenskaber & Fordele

- Universalprodukt – Bør findes i enhver værktøjskasse
- Klar til blanding – Ingen afmåling eller redskaber er nødvendige
- Fast konsistens – Drypper ikke og løber ikke
- Hærder hurtigt – Funktionel styrke opnås indenfor 1 time
- Alsidig – Velegnet til både indendørs og udendørs brug
- Høj kemisk resistens mod de fleste industrielle væsker

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86561	Patch 'n' Bond Universal	PNBU	117 gram epoxykasse i rør

Anvendelse

Patch 'n' Bond Universal er en 2K epoxykasse i en stang, der kan anvendes til permanent reparation af buler, ridser, udskæringer, fordybninger og huller i keramik, glas, metal, beton og træ.

Patch 'n' Bond Universal bør findes i enhver værktøjskasse, da produktet er ideelt til nødreparationer – genopbygning og gendannelse af manglende dele eller pakninger, til lækagereparation og udfyldning af huller.

Brugsanvisning

1. Først slibes overfladen, hvorefter der renses med KENT Acrysol eller KENT Soft Surface Cleaner.
2. Skær den nødvendige mængde Patch 'n' Bond Universal.
3. Brug altid handsker ved blanding eller håndtering af uhærdet produkt. Ælt produktet med fugtige fingre i 1 til 2 minutter, indtil massen har en ensartet farve. Hvis det er svært at blande, kan epoxykassen opvarmes til stuetemperatur eller lidt over.
4. Påfør massen på reparationsområdet inden for 2 minutter efter blanding. Pres massen ind i revner og huller og stryg overskydende materiale væk, helst med et værktøj fugtet med rent vand.
5. For en glat finish på det hærdede produkt, gnubbes med fugtede fingre eller en fugtig klud før hærkning. Overskydende materiale skal fjernes før hærkning begynder.
6. Efter 60 minutter kan reparationen bores, tappes, files, slibes og males.

NB: Ved påføring på fugtige, våde eller langsomt lækkende områder, arbejdes den blandede epoxykasse ind i overfladen med en vis kraft indtil massen begynder at hæfte. Jo koldere vandet er, des længere er hærketiden.



Teknisk information

Base:	Epoxy resin
Konsistens:	Spartelmasse
Farve:	Råhvid (blandet)
Vægt:	117 g
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	32149000
VOC:	0 g/l

Hærdemekanisme:	Binding mellem resin og hærdere
Vægtfylde:	1.9 g/cm ³
Hårdhed:	Shore D 75
Krympning:	< 1%
Trykstyrke:	55 N/mm ²
Forskydningsstyrke:	6.2 N/mm ² på stål
Åbningstid:	2 - 5 minutter
Håndteringsstyrke:	15 - 20 minutter
Funktionel styrke:	60 minutter
Fuld styrke:	24 timer
Elektrisk modstand:	30,000 Mega ohms.cm
Dielektrisk styrke:	300 Volts/mil
Temperaturresistens:	-40°C til +120°C (+150°C kortvarigt)
Anvendelsestemp.:	+10°C til +25°C

Kemisk resistens:

Svovlsyre 24% (batterisyre):	Meget god
Saltsyre 37%:	Meget god
Ketoner:	Meget god
Diesel:	Meget god
Benzin:	Meget god
Alkohol:	Meget god
Glykol:	Meget god
Vand:	Meget god
Saltvand:	Meget god
Bremsevæske:	Meget god
Motorolie:	Meget god

Denne information er udelukkende vejledende. Alle samlinger er testet under laboratorieforhold. Limens ydeevne afhænger af de specifikke kemikalier der er testet, de materialer der limes på, overfladens forberedelse og de omgivende omstændigheder.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

Rev: 18.05.2017