KENT

Butyl HT

Sigillante monocomponente, di alta qualità, a base di butile plastico-elastico.

Aderisce senza alcun pre-trattamento su svariate superfici come ad esempio: alluminio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, zinco, rame, ottone, metallo rivestito o verniciato, vetro, bitume, cemento, gesso, marmo, laterizio, legno, legno laccato e/o verniciato, PVC, poliestere (GRP), la maggior parte delle plastiche, ecc…….

Per ottenere l'adesione ottimale su polietilene, polipropilene e PTFE è necessario fare un pre-trattamento con apposito primer.

Ha un'ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

È sovraverniciabile con tutte le vernici standard.

Si estrude facilmente, non cola anche se applicato in alti spessori.

Le applicazioni più comuni sono:
- sigillatura di scanalature, bordi, giunti di connessione, ecc….;
- sigillature su camper, caravan, pullman e camion, carrozze ferroviarie, ecc..
- sigillature di sistemi e condotti di ventilazione e condizionamento;
- fissaggio e sigillatura tra telai di finestre (in legno o metallo) e cemento o controtelai;
- sigillatura di componenti pre-fabbricati, camini, cappe, ecc……;

Caratteristiche

- Adesivo monocomponente
- Il prodotto forma una pellicola
- Può essere sovraverniciato
- Non contiene solventi aromatici
- Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Aderisce su una vasta gamma di superfici

Vantaggi

- Si applica si con la pistola ad aria che con quelle manuale
- Non trattiene la polvere
- Si possono ricostruire le finiture OEM
- Sicuro per l'utilizzatore
- Può essere utilizzato per applicazioni esterne
- Utilizzabile per svariate applicazioni

Istruzioni per l'uso

1. Le superfici devono essere pulite, asciutte, senza residui di polvere o grasso.
2. Applicare Butyl HT utilizzando la pistola manuale o ad aria KENT.
3. Riempire abbondantemente le aperture e i punti da sigillare. L'evaporazione del solvente potrebbe causare un lieve calo.
4. Butyl HT può essere lavorato con una spatola.

Informazioni Tecniche

Materiale di base:	butile, resine sintetiche, stucchi minerali e solventi
Consistenza:	pasta
Colore:	nero
Metodo di catalizzazione	emissione di solventi
Peso Specifico	ca. 1.5g/cm^3
Viscosità (a 20°C):	circa 2500 mPa.s
Contenuto VOC:	269 g/l
Resistenza alle temperature:	da -30°C a +100°C
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Conservazione:	24 mesi
Formazione della pellicola:	1-2 ore
Catalizzazione:	2-3 giorni a seconda dello spessore
Codice doganale:	27150000
Confezione:	cod. 84582 cartuccia 310ml (nero)

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com