Etch Primer

Etch Primer è un primer di aderenza, pronto all'uso, senza cromo. Formulato per trattare superfici in metallo grezzo, migliorando l'adesione della vernice o dello stucco ed evitando la corrosione dell'acciaio.

Caratteristiche e Vantaggi

- Monocomponente – non richiede miscelazione
- Eccellente adesione a molte superfici metalliche – applicazione versatile
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura – uso sicuro

codice	descrizione	sigla	confezione
83270	Etch Primer	EP	spray 450 ml

Applicazione

KENT Etch Primer è ricco di fosfato di zinco per fornire un'eccellente protezione dalla corrosione. È utilizzato per la primerizzazione di superfici metalliche, sulle quali migliora l'adesione di vernice e evita la formazione di ruggine.
KENT Etch Primer può essere applicato su acciaio grezzo, alluminio, acciaio galvanizzato e zincato, vernici completamente essiccate, poliestere, stucchi e vetroresina.

Istruzioni

1. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie con un detergente appropriato come KENT Acrysol.
2. Carteggiare a secco o ad acqua con della carta abrasiva P280 - P320
3. Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare.
4. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso, per almeno 2 minuti.
5. Applicare 1 - 2 strati sottili ed uniformi.
6. Attendere 3 - 5 minuti di flash off tra i vari strati.
7. Attendere 10 - 20 minuti prima di rivestire.

N.B.: il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato, dall'umidità e dalla temperatura. I migliori risultati si ottengono verniciando la parte entro un'ora.

KENT

Informazioni Tecniche

Base:	epossidico modificato
Consistenza:	spray
Colore:	grigio chiaro
Conservazione:	24 mesi
Codice doganale:	3208 9091
VOC:	675 g/l

Tempo di apertura:	non applicabile
Rapporto di miscelazione:	non applicabile
Diluente:	non applicabile
Distanza di applicazione:	~25 cm
Tempo di essiccazione:	10 - 20 min (20°C/50%RH a seconda dello spessore)
Spessore strato asciutto:	15 - 20 micron
Copertura:	~3.5m^2 per spruzzata
N° di strati:	1 - 2 strati sottili
Tempo di asciugatura tra gli strati:	3 - 5 minuti
Essiccazione completa:	10 - 20 min. (a seconda della temperatura e dello spessore)
Bagnato su bagnato:	No
Test salinità:	>400 ore (ASTM B117-11)
Temp. applicazione:	da +10°C a +30°C
Resistenza temperatura :	max +80°C
Peso specifico:	~1.0 g/ml
Contenuto solido:	15.78%

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 24/03/2016