KD400 Multipurpose Lubricant

Lubrificante multiuso trasparente, che non macchia, penetra attraverso la ruggine, fa barriera contro l'umidità, crea una pellicola protettiva contro l'ulteriore formazione di ruggine ed aiuta a ridurre l'usura causata dallo sfregamento.

Caratteristiche e Vantaggi

- Trasparente, non macchia - Facile da applicare
- Penetra attraverso la ruggine - Azione rapida ed efficace
- Crea una pellicola protettiva - Protegge dalla corrosione e riduce l'usura dovuta all'attrito
- Sicuro su gomma, plastica e vernici - Lubrificazione duratura su ogni superficie
- Alta resistenza alla salinità - Protegge dall'umidità anche in ambienti fortemente corrosivi
- Non contiene silicone - Può essere utilizzato anche in prossimità di ambienti dove si vernicia

codice	descrizione	sigla	confezione
50205	KD400 Multipurpose Lubricant	KD400	spray 400 ml

KD 400 è formulato per lubrificare e proteggere una grande gamma di meccanismi quali: serrature, cerniere, cardini, trasmissioni a catena, antenne radio, ecc., ecc....

Permette di sbloccare rapidamente bulloni, dadi e viti arrugginite.

Fa barriera contro l'umidità e la salinità; pertanto è adatto per la protezione dei fili delle candele delle bobine, spinterogeni, distributori e di tutte le apparecchiature elettriche presenti nel vano motore.

La sua azione protettiva/lubrificante riduce l'attrito e l'usura delle parti.

Protegge le parti cromate.

Istruzioni per l'uso

1. Agitare molto bene la bomboletta prima dell'uso.
2. Togliere l'eventuale eccesso di ruggine con una spazzola metallica.
3. Spruzzare una quantità sufficiente di KD 400 e lasciare agire.

KENT

Informazioni Tecniche

Aspetto: olio trasparente e fluido con il caratteristico odore degli agenti degrippanti

Componenti di base: - oli minerali + solventi organici
- senza silicone

VOC: 600 g/l

Solubilità nell'acqua: quasi nulla

Temperature di applicazione: da -20°C a +80°C

Spessore della pellicola: 0,1 mm.

Test di protezione contro la ruggine ASTM B 117:
Apparizione della prima ruggine su un pannello di acciaio protetto con:
- KD400: dopo 120 ore
- media prodotti standard di mercato: dopo 72 ore

Test di usura ASTM 2266/67 con biglie metalliche
Diametro dell'impronta
- con KD400: 1,00 mm.
- media prodotti standard di mercato: 1,35 mm.

Test di penetrazione tra due lamiere con i lati interni carteggiati
Penetrazione dopo 15 minuti
- KD400 mm 37,8
- Media prodotti standard di mercato: mm. 26,5

Conservazione: 24 mesi in ambiente asciutto

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com