MS Prep

KENT

Aggiornamento: mag 2012

MS PREP è un “washprimer” formulato appositamente per migliorare l’adesione dei prodotti a base di polimero MS, sulle superfici di contatto.

È particolarmente indicato per il pre-trattamento di superfici di metallo, alluminio anodizzato, inox, rame e ottone, superfici laccate, galvanizzate o verniciate, vetroresina, ABS, PVC e plastiche in genere

Consigli:

Non applicare su aree che rimangono scoperte perché lascia una pellicola visibile.

MS Prep non può essere applicato su aree che devono essere verniciate.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

MS Prep

Istruzioni per l'uso

1. La superficie da pre-trattare deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
   Per la pulizia, non devono essere usati solventi a base di idrocarburi ma detergenti non aggressivi come ad esempio FOAM CLEANER – oppure PLASTIC PREP.
   In caso di sporco ostinato o grasso consistente su tutti i tipi di superfici metalliche utilizzare un solvente senza residui come SOFT SURFACE CLEANER ed attendere la completa evaporazione prima di eseguire il pretrattamento.
2. La confezione di MS PREP deve sempre essere perfettamente chiusa. Va aperta per il tempo necessario per travasare la quantità di prodotto da utilizzare o per inumidire il panno o la carta.
   Assolutamente non immergere nulla nella confezione originale per non inquinare tutto il prodotto.
   Il panno (non sintetico) o la carta devono essere puliti, asciutti e non colorati. Non utilizzare pennelli perché lasciano uno strato troppo spesso di MS PREP.
   Il prodotto va versato sopra il panno in piccolissime quantità; giusto il necessario per inumidirlo: non deve essere grondante o bagnato.
   Il prodotto travasato (o il panno inumidito) mantiene la sua efficacia per un massimo di 30' dopo di che non è più utilizzabile e va buttato.
3. Passare leggermente le superfici da trattare una sola volta seguendo una sola direzione.
4. Eventuali sbavature o eccessi di prodotto vanno tolti prima dell'asciugatura con uno straccio non colorato, pulito ed asciutto.
5. Lasciar asciugare. Non toccare le superfici trattate perché l'untuosità delle dita deteriora il prodotto e potrebbe causare una minore adesione del sigillante.
6. Prima di mettere il sigillante assicurarsi che il prodotto sia perfettamente asciutto.
   Il sigillante va messo entro 6 ore dalla stesura di MS PREP.
   In caso di posa del sigillante oltre le 6 ore dalla stesura di MS PREP bisogna ridarlo.

   N.B.: non è assolutamente possibile dare una seconda mano di MS PREP entro le 6 ore.
   Se ciò si rendesse necessario, occorre togliere con SOFT SURFACE CLEANER il vecchio strato di MS PREP e ripetere l'operazione dall'inizio.

   Utilizzare esclusivamente prodotto non inquinato ed in buono stato di conservazione. Il prodotto all'interno del contenitore NON deve avere depositi o sedimenti.
   Se il prodotto si presenta lattiginoso o è scaduto non deve essere utilizzato.

MS Prep

KENT

Informazioni Tecniche

Colore:	trasparente – giallognolo
Punto di infiammabilità:	+9° C
Voc:	630 g/L
Tempo di asciugatura:	5/7 minuti – dipende dalla temperatura e dall'umidità. Il tempo può essere notevolmente ridotto con l'impiego di aria calda secca
Tempo max per utilizzare il prodotto una volta travasato:	30 minuti
Copertura:	con 100 ml si coprono circa 0.80m^2
Densità:	0.76 g/cm^3
Solubilità in acqua:	scarsa
Conservazione:	il prodotto chiuso si conserva per 6 mesi in ambiente non umido a temperatura tra +5° C e +30° C.
Confezione:	bottiglietta di 100ml – cod. 83748

Informazioni sulla Salute e Sicurezza

ALTAMENTE INFIAMMABILE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

R11	Estremamente infiammabile. .
R36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
R51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R65	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R67	L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
S29	Non gettare i residui nelle fognature

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com