KENT

Proseal 404

Sigillante a spruzzo a base di polimero MS per la sigillatura di lamiere, riduzione del rumore e per riprodurre le finiture originali OEM di soglie, sottoscocca e passaruota. Compatibile con i principali sistemi di verniciatura.

Caratteristiche e Vantaggi

- Senza solventi né isocianati
- Viscosità medio bassa – riproduce le finiture OEM
- Buona spruzzabilità – facile da usare – non lascia eccessi di fumo
- Eccellente finitura – riproduce le finiture OEM
- Rapida formazione della pellicola ed essiccazione – può essere verniciato e maneggiato in poco tempo
- Buona adesione con tutte le vernici standard del settore automotive

Codice	Prodotto	Sigla	Formato
86498	Proseal 404 Black	KPS4B	cartuccia 290 ml - nero
86499	Proseal 404 Grey	KPS4G	cartuccia 290 ml - grigio
84806	Multi Gun	KMG	1 pz.
84788	Beccucci (solo per cordolature)		10 beccucci rotondi e 10 rettangolari

Applicazioni

Proseal 404 è stato sviluppato per soddisfare le necessità delle carrozzerie di replicare la finitura originale dei sigillanti a spruzzo utilizzati dagli OEM su molti veicoli.
Utilizzandolo con la pistola Multi Gun, è possibile ottenere una grande varietà di finiture: tipo Volkswagen, Citroen, Renault e di molte case automobilistiche orientali.
Le maggiori aree di applicazione sono cofani, bagagliai, soglie, sottoscocca, pannelli e coppelle degli ammortizzatori. La versione nera è ideale per applicazioni dove non è necessario verniciare, come il sottoscocca e i passaruota.
Proseal 404 può essere anche utilizzato come sigillante generico; ha una viscosità inferiore rispetto a Proseal 303, pertanto è ideale per applicazioni su aree dove è necessario un ridotto spessore di sigillante: ad esempio su portiere e pannelli laterali.

Istruzioni

1. Pulire la superficie utilizzando Kent Acrysol o Soft Surface Cleaner e lasciare asciugare..
2. Spruzzare Proseal 404 con la pistola Kent Multigun regolando la pressione a seconda del tipo di applicazione (vedi istruzioni pistola).
3. Se necessario, può essere verniciato immediatamente dopo la formazione della pellicola (30 minuti in condizioni standard) ed entro le 4 ore.

KENT

Informazioni Tecniche

Base:	sigillante a base polimero
Consistenza:	pasta liscia a bassa viscosità
Colore:	nero / grigio
Conservazione:	18 mesi
Codice doganale:	3214 10 10
VOC:	0 g/l

Catalizzazione:	tramite umidità
Peso specifico:	1.6 g/ml
Fuori polvere:	circa 15 min. (20^{0}C/50%RH)
Tempo di lavorazione:	circa 15 min. (20^{0}C/50%RH)
Catalizzazione @ 24 ore:	3 mm (20^{0}C/50%RH)
Durezza Shore A:	circa 50 (DIN 53505)
Cambio di volume :	<3% (DIN 52451)
Temp. applicazione:	da +5^{0}C a +35°C
Resistenza temp.:	da -40^{0}C a +120^{0}C (max 180^{0}C per 30 minuti)

Green strength:	n/a
Resistenza a trazione (100%):	1.4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Resistenza alla rottura:	1.6 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Allungamento alla rottura:	200% (DIN 53504/ISO 37)
Sforzo di taglio:	n/a
Propagazione al taglio:	n/a

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com