QuickFill

KENT

Quickfill è stato sviluppato per ridurre i tempi di lavorazione e rendere più semplici le operazioni di riempimento di piccoli graffi, rigature e imperfezioni sullo stucco, sulle parti in plastica e in lamiera prima della verniciatura.

Fa anche da primer d'adesione.

È utilizzabile sia sulle plastiche moderne sia sul metallo.

Prove effettuate in Italia hanno mostrato
- un'ottima aderenza di QFL su plastiche ABS e PP pre-trattate;
- una scarsa aderenza su plastiche PP grezze: queste vanno pre-trattate con la fiammatura

Quick Fill stato concepito per ottenere una buona adesione sia su superfici nude che verniciate.

Caratteristiche

- Monocomponente privo di isocianati
- Molto riempitivo
- Eccellente copertura ad ogni mano
- Molto flessibile
- Compatibile con tutte le vernici per auto
- Buona adesione su tutte le superfici
- Durata 24 mesi

Vantaggi

- Non necessita di preparazione. Non si ha spreco.
- Riempie velocemente e protegge i materiali
- Buone qualità di fissaggio e di ricopertura
- Sia su plastica che su parti in metallo
- Sovraverniciabile dopo l'asciugatura e l'eventuale carteggiatura
- Erogazione veloce ed uniforme
- Asciuga velocemente: circa 20 minuti a temperatura ambiente

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

QuickFill

KENT

Istruzioni per l'uso

1. Agitare bene prima dell'uso per 1 - 2 minuti in modo da liberare la pallina all'interno.
2. Assicurarsi che la superficie di applicazione del primer sia stata pulita con Kent Plastic Prep (KPP), se in plastica, oppure con Acrysol (ABS/SAB) se in metallo.
3. Tenendo la bomboletta a una distanza di circa 20 - 30 cm spruzzare sull'area interessata una prima mano molto leggera. Attendere l'appassimento e quindi applicare le successive mani, dando sempre il giusto tempo di appassimento tra una mano e l'altra.
4. Per evitare l'otturazione del beccuccio dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per qualche secondo.
5. Lasciare asciugare per circa 20/30 minuti a temperatura ambiente.
6. Se necessario carteggiare leggermente.
7. Può essere sovraverniciato con tutte le vernici standard per automobili.

N.B.: prestare particolare attenzione in caso di utilizzo di vernici ad altro contenuto di solventi poiché Quick Fill è un prodotto monocomponente a base solvente e potrebbe tornare allo stato liquido se il contenuto di solventi nella vernice risultasse troppo elevato (ad esempio in caso di ricopertura con strati molto spessi).

Non ripassare la superficie rivestita di QFL con antisilicone.

Informazioni Tecniche

Composizione:	resine acriliche con solventi
Colore:	grigio
Odore:	caratteristico dell'urea e pungente
VOC:	630 g/l
Percentuale di sostanze solide:	17.6%
Temperatura ideale di applicazione:	da +15°C a +25°C
Limiti di temperatura per un corretto utilizzo:	da +10°C a +30°C
Temperature sopportate dal prodotto asciutto:	da -40°C a +80°C
Spessore:	circa 50/60 micron a mano
Copertura teorica (200 micron):	2.5 m^2 con una bomboletta
Resistenza a benzina e a gasolio:	eccellente
Conservazione:	24 mesi in luogo fresco ed asciutto
Confezione:	bomboletta spray da 500 ml – cod. 34363

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com