Quick Seal

Sigilla incolla di alta qualità che può essere sovraverniciato in tempi brevi. Quickseal è a base di polimero MS modificato.

Caratteristiche e Vantaggi

- Senza solventi – può essere verniciato subito dopo il fuori polvere
- Senza isocianati – totalmente sicuro da usare; utilizzabile con la puntatrice
- Sigillante corposo – non cede né cala
- Completamente flessibile – non si restringe, né si fessura né si secca
- Non fa fili – applicazione pulita di qualità
- Applicazione asciutto/bagnato – risparmio di tempo

Codice	Descrizione	Sigla	Confezione
34501	Quick Seal White	QSW	cartuccia 290 ml con beccuccio
83405	Quick Seal White	QSWS	sacchetto 600 ml con beccuccio
34502	Quick Seal Grey	QSG	cartuccia 290 ml con beccuccio
34503	Quick Seal Black	QSB	cartuccia 290 ml con beccuccio
86395	Quick Seal White	QSW-PP	cart. press. 200 ml con beccuccio

Applicazioni

Sigilla incolla sicuro per l'ambiente sviluppato per la sigillatura di lamiere. KENT Quick Seal ha un'ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.
Aderisce al metallo primerizzato, zincato, verniciato o grezzo, alluminio, legno e alla maggior parte delle plastiche senza necessità di primer.
Le applicazioni nel settore Automotive comprendono la sigillatura di portiere, montanti del tetto, bagagliai, parafanghi, pavimentazione del baule, traversine, pannelli frontali e posteriori, torrette delle sospensioni e tutti le giunzioni sovrapposte. Quick Seal può anche essere usato per incollare vari materiali.
KENT Quick Seal incolla metallo, vetro, legno, la maggior parte delle plastiche, vetroresina, gomma, ceramica, cemento, mattoni e polistirolo tra di loro o uno su altri.

Istruzioni

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, utilizzando KENT Acrysol o Soft Surface Cleaner.
2. Applicare KENT Quick Seal sulla superficie asciutta.
3. Se necessario verniciare, attendere il fuoripolvere
4. Per ottenere i migliori risultati, verniciare entro 4 ore.

KENT

Informazioni Tecniche

Base:	sigillante/adesivo a base di polimero MS
Consistenza:	pasta morbida
Colore:	Vari
Conservazione:	18 mesi – cartuccia
	12 mesi – sacchetto / cartuccia pressurizzata
Codice doganale:	3214 1010
VOC:	0 g/l

Metodo di catalizzazione:	tramite umidità
Peso specifico:	1.4 g/ml
Tempo formazione pellicola:	10 min (20^{0}C / 50%RH)
Tempo di lavorazione:	15 min (20^{0}C / 50%RH)
Catalizzazione completa:	24 ore
Velocità catalizzazione in 24 ore:	3 mm (20^{0}C / 50%RH)
Durezza Shore A:	55 (DIN 53505)
Cambio di volume:	<3% (DIN 52451)
Temp. applicazione:	da +5^{0}C a +35°C
Resistenza temperatura:	da -40^{0}C a +120^{0}C (max 180^{0}C per 30 minuti)

Coesione a verde:	300 Pa (reometro fisico MC100)
Resistenza trazione (100%):	1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Resistenza trazione a rottura:	2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Allungamento alla rottura:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Carico al taglio:	2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Propagazione al taglio:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com