KENT

Rotabond FAST Tack

Adesivo monocomponente, rapido, a base di polimero MS, ad elevata tenuta iniziale.

Caratteristiche & Vantaggi

- Elevatissima tenuta iniziale – Fissa immediatamente anche carichi pesanti
- Senza primer – Ottimizza i costi
- Si applica facilmente con la pistola manuale – Nessuna spesa supplementare per attrezzatura
- Senza solventi né isocianati – Utilizzo completamente sicuro
- Adesivo molto corposo – Non cala né cola
- Non fa fili – Finitura pulita e di qualità

Cod.	Prodotto	Sigla	Confezione
86608	Rotabond FAST Tack	RBFT	Cartuccia da 290 ml

Applicazioni

Rotabond FAST Tack è un adesivo con una eccezionale tenuta iniziale. Aderisce su metallo grezzo, primerizzato, verniciato, zincato, alluminio, legno, cemento, ceramica, mattoni, pietra, intonaco, vetro, vetroresina e PVC.

Rotabond FAST Tack può essere utilizzato per fissaggi sia verticali che orizzontali, all'interno e all'esterno. Per fissare pannelli, placche isolanti, pannelli prefabbricati, MDF ad alta densità, cartelli segnaletici, cornici, specchi, pavimenti (di grandi dimensioni), ecc….

Rotabond FAST Tack non sopporta elevate dilatazioni termiche o grandi movimenti delle parti incollate. Per queste applicazioni è preferibile utilizzare Rotabond Hi Tack.

Istruzioni

1. Pulire la superficie con KENT Soft Surface Cleaner ed attenderne l'evaporazione.
2. Applicare Rotabond FAST Tack come richiesto facendo in modo che ci sia circolazione di aria tra i cordoni.
3. Unire le parti entro 5 minuti.

N.B Etch primer NON deve essere apllicato sopra questo prodotto.

Informazioni Tecniche

Informazioni Generali

Consistenza:	pasta densa e fine
Materiale di base:	adesivo a base di polimero MS
Colore:	Bianco
Conservazione:	14 mesi
Customs Tariff Code:	32141010
VOC:	100 g/l
Info di pericolosità:	Nessuna
Accessori:	

Meccanismo di catalisi:	Umidità
Densità:	1.4 g/ml
Fuori polvere:	5 min (20° C/50% RH)
Tempo aperto:	<10 min (20° C/50%RH)
Catalizzazione @ 24 ore:	2 mm (20° C/50%RH)
Durezza Shore A:	68 (DIN 53505)
Restringimento:	<3% (DIN 52451)
Temp. di applicazione:	da +5° C a +35° C
Resistenza alla temp :	da -40° C a +110° C

Tenuta iniziale:	1250 Pa (reometro fisico MC100)
Resistenza alla trazione (100 %):	3.3 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Allungamento alla rottura:	190 % (DIN 53504/IS0 37)
Resistenza al taglio:	4.0 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)
E-modulo (10 %):	8.2 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Spessore cordolo:	Min. 2 mm / Max. 2 cm

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com