Rotabond Hi Tack

KENT

Aggiornamento: mag 2012

KENT ROTABOND HI TACK è un sigilla incolla monocomponente, a base polimero MS, inodore, ad elevata tenuta iniziale.

Rotabond Hi Tack è un sigillante multiuso e molto flessibile.

- Aderisce su tutte le superfici in metallo, legno, cemento, pietra, vetro, intonaco, plastica, ecc..
- Ideale per l'incollaggio tra loro di materiali con diversa dilatazione termica come: metallo, vetro, legno, la maggior parte delle plastiche, resina, gomma, ceramica, cemento, mattoni e polistirolo, ecc……
- Può essere utilizzato per il fissaggio di supporti sia in verticale che in orizzontale.
- Adatto per il fissaggio di pannelli, pannelli isolanti, pannelli in intonaco, telai, finestre, piastrelle, ecc..

Caratteristiche

- Eccellente resistenza
- Senza solventi né isocianati
- Incollaggio a grande tenuta
- Rimane flessibile nel tempo
- Non cede
- Può essere applicato sia in ambienti umidi che asciutti

Vantaggi

- Elevata presa iniziale
- Sicuro per l'ambiente e per l'utilizzatore
- Sopporta carichi e sforzi notevoli
- Non si fessura né indurisce
- Finitura di qualità
- Risparmio di tempo

Istruzioni per l'uso

1. Pulire la superficie con Soft Surface Cleaner o Surface Cleaner e lasciare asciugare.
2. Applicare Rotabond Hi Tack.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Rotabond Hi Tack

KENT

Informazioni Tecniche

Componente di base: polimero monocomponente a base di silano modificato

Consistenza: pasta a viscosità elevata

Colore: nero

VOC: 0 g/L

Essiccazione: ad assorbimento di umidità

Resistenza ai raggi UV: eccellente

Durezza Shore A: 60 (DIN 53505)

Formazione pellicola: circa 5 minuti (20° C 50% RH)

Velocità formazione pellicola: 3-4mm (20° C 50% RH)

Peso specifico: 1,34g/ml

Restringimento volume: <3% (DIN52451)

Resistenza: 2000 Pa

Resistenza elastica alla rottura: 4 MPa (DIN 53504/ISO 37)

Resistenza elastica 100%: 2.8MPa (DIN 53505)

Resistenza al taglio: 2.8MPa (DIN 53283/ASTM D 1002)

Allungamento alla rottura: 350% +/- 50% (DIN53504/ISO 37)

Resistenza allo strappo: 25N/mm (DIN53515/1S034)

Allungamento: 350% +/-50% ISO 37

Modulo E (10%): 6.2 MPa (DIN 53504/1S0 37)

Temperatura di applicazione: da +5° C a +35° C

Resistenza alla temperatura: da -40° C a +120C°

Conservazione: 18 mesi

Confezione: cartuccia 290 ml – cod. 85608

Informazioni sulla Salute e Sicurezza

Questo prodotto non è soggetto alle normative europee sulla classificazione dei prodotti pericolosi.

Scheda di sicurezza disponibile per i professionisti su richiesta

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA srl
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com