Screenfix 90

Screenfix 90 è un adesivo/sigillante per parabrezza, senza isocianati né solventi, ad alto modulo, a bassa conduttività, che consente la consegna di veicoli con 2 air-bag dopo 90 minuti dall'applicazione.

Crash tested!
FMVSS212
Double airbag proofed!

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000035290

Caratteristiche e Vantaggi

- Adesivo monocomponente - facile applicazione sia con pistola manuale che ad aria
- Non necessita di preriscaldamento - gamma di temperature per l'applicazione più flessibile - nessuno spreco di tempo per il preriscaldamento
- Non necessita di primer - nessuno spreco di tempo per l'applicazione del primer e sua attivazione
- Omologato ai sensi del FMVSS 212 - performance certificate
- 90 minuti per la riconsegna del veicolo con 2 air bag - Lavoro velocissimo
- Altissima tenuta iniziale - necessità di un supporto ridotta o nulla - nessuno spreco di tempo
- Buona resistenza dielettrica - adatto per i parabrezza moderni con antenne integrate
- Non contiene isocianati – nessun rischio per la salute - sicuro per l'utilizzatore

codice	descrizione	sigla	confezione
88090	Screenfix 90	KSF90	cartuccia da 290ml
88091	Screenfix 90	KSF 90S	sacchetto da 400ml
88092	Screenfix 90	KSF90-S600	sacchetto da 600ml

Applicazioni

Formulato in modo specifico per il mercato Automotive e dei pullman, Screenfix 90 è il prodotto ideale per l'incollaggio di tutti i vetri dei veicoli: parabrezza, lunotti e vetri laterali.
Grazie alla sua rapida essiccazione (90 minuti), Screenfix 90 è ideale per i centri di sostituzione parabrezza dove il veicolo deve essere consegnato e rimesso in strada in tempi molto ristretti, per esempio guasti per strada o veicoli adibiti al trasporto pubblico, dove i tempi di fermo possono costare anche centinaia di euro all'ora.
Screenfix 90 può essere anche utilizzato come adesivo multiuso ed è adatto per incollare metallo, vetro, la maggior parte delle plastiche, vetroresina, gomma, ceramica, cemento, mattoni e polistirolo su se stessi o l'uno sull'altro.

Istruzioni per l'uso

1. Con l'utilizzo del metodo corto, rimuovere il sigillante esistente, lasciando uno strato di circa 4mm di spessore.
2. Pulire e preparare la serigrafia del vetro con l'apposito panno KENT Screenprep Wipe e assicurarsi che il prodotto asciughi completamente.
3. Applicare KENT Screenfix sul montante, sopra il vecchio strato di sigillante, in un cordolo triangolare di circa 9-11mm di spessore.
4. Posizionare il nuovo parabrezza entro 10 minuti.
5. Rimuovere qualsiasi eccesso di Screenfix con un panno pulito ed asciutto – non usare solventi.
6. Se si applica KENT Screenfix direttamente sul metallo verniciato o nudo (metodo lungo) utilizzare sempre KENT MS Prep secondo le istruzioni. Applicare un cordolo triangolare di circa 17mm di spessore.

KENT

Informazioni tecniche

Materiale di base:	polimero MS
Consistenza:	pasta morbida
Colore:	nero
Conservazione:	cartuccia: 18 mesi – sacchetto: 12 mesi
Codice doganale:	3214 1010
VOC:	0 g/L

Metodo di catalizzazione:	umidità
Resistenza ai raggi UV:	molto buona
Fuori polvere: (20ºC/50%RH)	circa 15 min
Durezza Shore A:	57 DIN 53505
Densità relativa:	1.5g/ml
Tempo di vulcanizzazione: (20ºC/50%RH)	3-4mm/24 hr
Restringimento: 52451	<3% DIN
Temperature di applicazione: +35ºC	da +5ºC a
Resistenza alle temperature: +90ºC	da -40ºC a
Tenuta iniziale:	600 Pa
Resistenza alla rottura: 53504/ISO 37)	2,7 MPa (DIN
Resistenza alla trazione 100%: 53505)	2.3 MPa (DIN
Resistenza al taglio: 53283/ASTM D 1002)	2.1 MPa (DIN
Resistenza allo strappo: 53515/1S034)	15 N/mm (DIN
E Modulo (10%): 53504/1S0 37)	4.2 MPa (DIN
Allungamento alla rottura: 53504/ISO 37)	90% (DIN
Resistività vol. elettrica: cm (DIN-1EC-93)	>10^{11} Ohms
Tempo di consegna della vettura: doppio airbag	90minuti con
Confezione: 200ml – cod. 88090 KSF90	cartuccia
ml – cod. 88091	sacchetto 400
ml – cod. 88092	- sacchetto 600

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello sopra relativi in relazione ai prodotti a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com